

# VELOURS ACRYLIQUE

Peinture veloutée aux résines synthétiques en dispersion aqueuse



## DESTINATION

- Intérieur, neuf/entretien.
- Décoration de tous fonds usuels du bâtiment (murs et plafonds) en pièces sèches.
- Etat de finition C.

## QUALITÉS DOMINANTES

- Bonne opacité
- Bon pouvoir garnissant
- Convient sur toile de verre
- Faible projection
- Belle blancheur durable

## TEINTES

Blanc et teintes pastel du nuancier Chromatic®

## DEGRÉ DE BRILLANCE

Velours-satiné : 5% sous 60° (50% sous 85°)

## Caractéristiques techniques

### ASPECT

Poché

### RENDEMENT

8 à 10 m<sup>2</sup>/l (selon les supports)

### CONDITIONNEMENT

5 et 15 litres

### DENSITÉ MOYENNE

1,40 (± 0,05) à 20 °C

### EXTRAIT SEC EN VOLUME

32% (± 2%)

### EXTRAIT SEC EN POIDS

50% (± 2%)

### TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Hors poussière : 1 heure
  - Sec : 2 heures
  - Redoublable : 6 heures
- En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.

### RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE

Norme NF EN 13300 : Classe 3

## Mise en œuvre

### DILUTION

Prêt à l'emploi

### MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau ou solvant si le produit a séché

# VELOURS ACRYLIQUE

## Peinture veloutée aux résines synthétiques en dispersion aqueuse

### Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

| Subjectiles                        | Travaux préparatoires  | Aprêts  | Finition intérieure  |
|------------------------------------|--|---|--|
| Plaques de plâtre                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Epoussetage</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche de DULIPRIM HYDROPLUS ou MAT ACRYLIQUE (dilué jusqu'à 3% max.)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 couches de VELOURS ACRYLIQUE</li> </ul> |
| Plâtres et dérivés neufs           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grattage</li> <li>• Brossage</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche de DULIPRIM (dilué à 5% de White-spirit) ou ODYSSEE PRIM</li> </ul>       |  |
| Bétons et dérivés neufs            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Egrenage</li> <li>• Brossage</li> <li>• Enduisage</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche de DULIPRIM HYDROPLUS</li> </ul>  |  |
| Bois et dérivés neufs              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyage</li> <li>• Ponçage</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche de DULIPRIM (dilué à 5% de White-spirit) ou EUROPRIMER +</li> </ul>       |  |
| Anciennes peintures adhérentes     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lessivage</li> <li>• Ponçage (si nécessaire)</li> </ul>                 |   |  |
| Anciennes peintures peu adhérentes | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grattage</li> <li>• Lessivage</li> <li>• Révision à l'enduit</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche de DULIPRIM (dilué à 5% de white-spirit) ou ODYSSEE PRIM</li> </ul>       |  |
| Métaux ferreux (occasionnellement) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nettoyage</li> <li>• Brossage</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 couche de CHROMAGUI</li> </ul>   |  |

### Observations

#### CLASSIFICATION NF T 36-005

Famille I, Classe 7a2

#### CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).  
Ce produit contient maximum 1 g/l COV.  
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.



#### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+

#### CONSERVATION

24 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

#### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage  
Fiche de données de sécurité disponible sur le site [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)