



DESTINATION

Pour l'impression des supports en béton et maçonneries enduites au mortier de liants hydrauliques, neufs ou anciens, peints ou non peints

QUALITÉS DOMINANTES

- Excellente adhérence sur tous types de supports usuels du bâtiment
- Très bonne résistance à l'alcalinité
- Grande résistance aux efflorescences
- Grande facilité d'application

TEINTES

Blanc

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat

Caractéristiques techniques

RENDEMENT

8 à 10 m²/l, selon la porosité du support
2 à 3 m²/l sur fonds structurés ou poreux

CONDITIONNEMENT

15 litres

DENSITÉ MOYENNE

1,18 (± 0,10) à 20 °C

EXTRAIT SEC EN VOLUME

30% (± 0,2%)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 50% Humidité Relative)

- Hors poussière : 1 heure
- Recouvrable : 24 heures

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau

®Marque déposée : OMNOVA

GUIOFIX

Impression opacifiante à base de résines Hydro Pliolite®
en dispersion aqueuse pour façade

Mise en œuvre

Tous les travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément aux normes NF DTU 59.1. ou NF DTU 42.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Impression	Finition extérieure
Bétons bruts et enduits au mortier de liants hydrauliques neufs	<ul style="list-style-type: none"> Egrenage, brossage Dépoussiérage Lavage machine haute pression si nécessaire Séchage complet 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de GUIOFIX 	<ul style="list-style-type: none"> GUIOCRYL GUITAXANE GUITAMAT GUITACRYL VELOURS GUILOXANE D3
Bétons bruts et enduits au mortier de liants hydrauliques anciens non peints	<ul style="list-style-type: none"> Egrenage, brossage Dépoussiérage Lavage machine haute pression si nécessaire Séchage complet 		<ul style="list-style-type: none"> GUIOCRYL GUITAXANE GUITAMAT GUITACRYL VELOURS GUILOXANE D3
Anciens fonds de peinture parfaitement adhérents et non farinants (films minces, R.S.E., R.P.E.)	<ul style="list-style-type: none"> Lavage Grattage Séchage complet 		<ul style="list-style-type: none"> SYSTÈMES D'IMPERMÉABILITÉ GUITEX L

Consulter les fiches descriptives des produits concernés.

Observations

NOTA	En cas de contamination des fonds par algues ou lichens, il est impératif de procéder à un assainissement avec notre liquide PPG SOLUTION AL.
NORMALISATION	NF T 36-005 : Famille I, Classe 7b2
CLASSIFICATION COV	Valeur UE pour ce produit (cat A/h) : 30 g/l (2010) Ce produit contient maximum 20 g/l de COV Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
CONSERVATION	24 mois en emballage hermétique d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se conformer aux indications portées sur l'emballage Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com