


# Maxiline Velours



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (les faibles émissions) à C (fortes émissions).



**Peinture de finition d'aspect velouté, polyvalente, aux résines copolymères acryliques et alkydes en phase aqueuse pour travaux courants.**

**Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2 / 4a**

<b>Destination</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intérieur, pièces sèches et humides</li> <li>• Protection et décoration des murs, plafonds et encadrements de portes en bois et métalliques (revêtus ou protégés)*</li> <li>• Peinture idéale pour grandes surfaces</li> <li>• Travaux neufs et rénovation</li> <li>• Etat de finition B</li> </ul>
<b>Propriétés</b>   EU ecolabel : FR/044/016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excellente glisse</li> <li>• Temps ouvert adapté au travail sans reprise</li> <li>• *Additivée avec promoteur d'adhérence permettant l'application sur encadrements de portes en bois et métalliques (revêtus ou protégés) &gt; pour des supports à fortes sollicitations, préférez la laque ORIZON</li> <li>• Lessivable</li> <li>• Gain de temps : redoublable dans la journée</li> <li>• Limite le développement des moisissures (fongistatique)</li> <li>• Additif à effet antirouille immédiat Anti-flash Rusting</li> <li>• Bénéficie du label européen Ecolabel qui garantit les performances à l'usage des produits et une réduction de leurs impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie.</li> </ul> <p>➤ Améliore le confort du peintre et des occupants des locaux.</p>
<b>Caractéristiques</b>	
<b>Aspect en pot</b>	Peinture onctueuse
<b>Masse volumique</b>	1,39 kg / L
<b>Extrait sec</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En volume : 44%</li> <li>• En poids : 62%</li> </ul>
<b>COV</b>	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010) Ce produit contient au maximum 5 g/L COV.
<b>Aspect du film</b>	Poché léger, velouté
<b>Brillant spéculaire</b>	4-8 sous 60°, 13-17 sous 85°
<b>Rendement</b> (Selon norme NF T 30-073)	9 à 11 m <sup>2</sup> / L, fonction de la nature des fonds et du mode d'application
<b>Temps de séchage</b> (à 20°C et 65% H.R.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sec (hors poussière) : 2 heures</li> <li>• Recouvrable : 6 heures</li> </ul>
<b>Résistance à l'abrasion humide</b> (selon norme ISO 11998)	Classe 1 (selon norme NF EN 13300)
<b>Teintes</b>	Blanc et teintes du nuancier TOTEM réalisables à partir du blanc calibré et des bases M <sub>A</sub> et T <sub>A</sub>
<b>Conditionnement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blanc et teintes : 15 L et 5 L</li> </ul>
<b>Conservation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 mois en emballage d'origine, non ouvert.</li> <li>• Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.</li> <li>• Refermer hermétiquement le bidon après usage.</li> </ul>
<b>Recommandations particulières</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.</li> <li>• Ne pas jeter les résidus à l'égout. L'emballage et le reste de son contenu ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.</li> <li>• Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.</li> </ul>

# Maxiline Velours

## Conseils de mise en œuvre

<b>Dilution</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brosse, rouleau : prêt à l'emploi.</li> <li>La 1ère couche peut être diluée avec 5 à 10% d'eau selon la porosité du support.</li> <li>Pistolet : dilution de 5 à 10% d'eau selon l'absorption des fonds et le matériel utilisé.</li> </ul>
<b>Préparation du produit</b>	Brasser avant sa mise en œuvre.
<b>Matériel d'application</b>	Brosse, rouleau spécial acrylique 13 mm ou rouleau microfibrilles polyester tissé 12 mm (idéal mur), pistolet airless ou pistolet HVLP
<b>Nettoyage des outils</b>	A l'eau
<b>Conditions d'application</b>	Conformes au DTU 59.1
<b>Supports</b>	Etat et qualité conformes au DTU 59.1
<b>Non revêtus :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dérivés à base de plâtres (non hydrofuges et non pulvérulents sauf si primaire adapté)</li> <li>Supports à base de liants hydrauliques (ciment, béton), enduits pelliculaires</li> <li>Bois et dérivés de bois (application intérieure)</li> <li>Application d'un primaire adapté pour les bois à comportements singuliers (teck, iroko, doussié, western red cedar...) et bois tanniques</li> </ul>
<b>Revêtus :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toile de verre en direct</li> <li>Supports ci-dessus revêtus d'anciennes peintures adhérentes</li> <li>Parties métalliques recouvertes de peinture antirouille</li> <li>Autres supports : nous consulter</li> </ul>
<b>Incompatibilités connues :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sur revêtements plastiques muraux collés.</li> </ul>
<b>Préparation des supports</b>	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières :
<b>Supports revêtus:</b>	Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage

## Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Supports	Métaux revêtus ou protégés****	Bois brut ou peint	Plâtre ou dérivés (hydrophobes / pulvérulents)	Autres supports et fonds compatibles
<b>Impression ou primaire*</b>	1 couche de <b>MAXILINE VELOURS**</b> diluée sur encadrements de portes non soumis à de fortes sollicitations et risque de rouille  Sinon 1 couche de <b>TOLL-METAUX ANTIROUILLE, TOL-PRIM A ou TOL-PRIM P</b> selon le métal	1 couche de <b>MAXILINE VELOURS</b> diluée  Sur encadrements de portes soumis à de fortes sollicitations et bois tanniques, 1 couche de <b>TOL-PRIM U</b> ou d' <b>ULTRA IMPRESS</b> dilués	1 couche de <b>TOL-PRIM U</b> ou d' <b>ULTRA IMPRESS</b> dilués	1 couche de <b>MAXILINE VELOURS</b> diluée si supports homogènes en absorption  Sinon 1 couche de <b>TOL-PRIM I***, STIC IMPRESSION ALKYDE EMULSION</b> ou <b>IDROTOP PRIM</b>
<b>Finition</b>	2 couches de <b>MAXILINE VELOURS</b>			

\* Se reporter aux fiches techniques correspondantes

\*\* Pour un meilleur résultat d'adhérence, préférer l'application en Blanc et Pastel

\*\*\*Tol-Prim I contribue à l'optimisation du rendu final : meilleure opacité, faible reprise et meilleure tension du film.

\*\*\*\*Si revêtements pré-laqués, test préalable à effectuer avant application (adhérence)

<b>Hygiène et sécurité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produit non classé dangereux.</li> <li>Consulter la fiche de données de sécurité.</li> </ul>
	<p>Conseils pour un usage respectueux de la santé et de l'environnement :</p> <p>Pour éviter le gaspillage de peinture : faire une estimation de la quantité de peinture nécessaire : 1L de peinture couvre en moyenne 5m<sup>2</sup> de surface en 2 couches.</p> <p>Refermer hermétiquement les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.</li> </ul>

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.