

SPÉCIAL FAÇADE RXO - Enduit en pâte



L'enduit RXO pâte permet de traiter les fissures mouvantes en façade. Il offre une élasticité de 400%. Sa qualité professionnelle est garantie par son label SNJF. Il est facile à appliquer avec un pistolet à cartouche.

BÉNÉFICES

- ✓ PRÊT À PEINDRE : 24H
- ✓ COMPATIBLE TOUS RECOUVERTEMENTS
- ✓ SANS REMONTÉE DE PLASTIFIANT : ÉVITE LES SALISSURES EN FAÇADE
- ✓ QUALITÉ PROFESSIONNELLE

CARACTÉRISTIQUES

Destination Extérieur	Épaisseur 1 cm	Prêt à peindre* 12h 48h	Nettoyage eau
-------------------------------------	------------------------------	--	-----------------------------

*Les temps de séchage, de redoublement et de recouvrement sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée, de la température et de l'humidité.

APPLICATION



- Brosser, gratter et/ou dépeussier le support.



- Visser l'embout de la cartouche.
- Couper l'embout en biais à la taille du joint à réaliser.
- Appliquer à l'aide d'un pistolet à cartouche.



- Appliquer un cordon régulier en poussant vers l'avant et en ayant pris soin de bien remplir le joint à combler.



- Lisser le joint à l'état frais et essuyer les bavures à l'éponge.

Pensons à notre santé : le port du masque est recommandé lors du ponçage.

LES BONS OUTILS



LES BONS CONSEILS

- Ne pas exposer le joint aux intempéries dans les 5 heures suivant la pose.
- La largeur des joints doit être comprise entre 5 et 25 mm.
- Éliminer les anciens joints à l'aide d'un cutter.
- Nettoyer et dégraisser les supports PVC et aluminium laqué.

SUPPORTS EXTÉRIEURS

- Éviter le contact avec des matériaux bitumeux ou caoutchouteux.
- Vos supports doivent être propres, sains, secs, non gelés, non givrés, dépeussierés, exempts de graisses, compacts, exempts de toutes parties non adhérentes.
- Ne pas recouvrir directement de peinture polyuréthane ou époxy en phase solvant.
- Ne pas appliquer sur du polystyrène.



ENDUITS DE PEINTURE - NF 446
www.ecolabels.fr



Produits de calfeutrement et compléments d'étanchéité pour éléments de construction. Certificat de qualification délivré par le Syndicat Français des Joints et Façades. www.label-snjf.org.

FORMATS DISPONIBLES

Format	Poids	Couleur
Cartouche	310 ml	Blanc

www.toupret.com

N°Azur 0 810 47 20 20

PRIX APPEL LOCAL

TOUPRET S.A.

24, rue du 14 Juillet - 91 813 Corbeil-Essonnes Cedex - France
Tél. : 33 (0) 1 69 47 20 20 - Fax. : 33 (0) 1 60 75 87 11

RCS Ery B 964 201 859 - FPV1 - 2012.05.03



TOUPRET
RELEVONS TOUS LES DÉFIS



McCANN
WORLDGROUP

Département SiteCom

Client : TOUPRET - Christelle Fabre

Dossier n° : 453130XXXX_SV

Date : 29/05/12

Directrice commercial : Sylvie Varez - 01 60 53 53 23

Suivi : Pierre-Emmanuel Robert - 01 60 53 25 23

Quadi :

Tons directs :

Logiciels : Illustrator CS5
Photoshop CS5

Document : TOUPRET : FICHE PRODUIT
SF RX1 ENDUIT POUFRE

Format : 210 x 297 mm

Echelle du document d'exécution : 100 %

Echelle du tirage de lecture : 100 %

Notes : Ce fichier est un fichier d'exé et non un fichier prêt à flasher.
Cette sortie ne sert pas de référence couleur.