


Résine époxy autolissante sol carrelage - REVEPOXY AL AUTOLISSANT

Reference: p-3700043492103



DESCRIPTION PRODUIT

Peinture Epoxy pour Sol - Formule Autolissante

[Résine Epoxy](#) autolissante pour sol en carrelage et béton est plus résistante qu'une simple peinture et offre la possibilité d'ajouter de la silice afin d'augmenter son épaisseur. REVEOXY est l'autolissant le plus résistant du marché, approuvé par de nombreux professionnels.

Ce produit fait parti de de la gamme Maison Etanche : [Peinture pour sols](#)

AVANTAGES PRODUIT

- Résine époxy bi composante s'appliquant en autolissant.
- Masque les imperfections du sol en surface selon l'épaisseur appliquée.
- Permet d'obtenir des revêtements intérieurs lisses.
- Facilite le nettoyage
- Excellente résistance chimique et mécanique (passage d'engins lourds)
- Sans solvant, bi-composant et sans joint

DESTINATION

- Sols à passages intensifs : usines, entrepôts, ateliers, magasins, salles d'exposition, parking, garage,...
- Sols nécessitant un entretien régulier avec des exigences d'hygiène importantes.

MATÉRIAUX ELIGIBLES

S'applique sur support poreux ou non poreux après application de notre primaire FIXATEUR REVEPOXY.

APPLICATION

OUTILS REQUIS

La lisseuse inox ou à la couteau crantée, débulleur. Nettoyage outil au diluant Epoxy. Le nettoyage ne pourra se faire que si le produit n'a pas séché.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Support béton :

Le support doit être propre, sain, sans laitance ni remontées capillaires. Les bétons doivent être âgés d'au moins 28 jours. La teneur en eau libre doit être inférieure à 4% de la masse sèche. Un primaire spécifique peut être nécessaire (nous consulter). Le support doit présenter une résistance en compression = 25 Mpa et en traction = 1 Mpa. Préparer le support par tous moyens mécaniques appropriés tel que sablage, ponçage, lavage haute pression. Appliquer une couche de notre [fixateur époxy](#) et laisser sécher 24h.

Support acier :

Réaliser un sablage ou grenailage au degré de soin S A 2,5 minimum pour obtenir une rugosité 80-100 µ en Rt (ISO 8501-1). Un primaire spécifique peut être nécessaire (nous consulter).

MISE EN OEUVRE

- Toujours verser progressivement le durcisseur (B) dans la résine (A) sous agitation (si l'ajout se fait d'un coup et sans agitation, le mélange peut fumer et noircir et le devenir inutilisable).
- Mélanger la totalité des deux composants (ou partie des deux composants, selon les besoins, en respectant les proportions en poids: 1 poids de durcisseur pour 4.88 poids de résine soit 17% de durcisseur pour 83% de résine) pendant 2 à 3 minutes à l'aide d'un agitateur électrique ou pneumatique à faible vitesse de rotation.
- Après mélange, on transvase dans un contenant propre et on applique très vite le produit. Le mélange peut être mis à refroidir dans un contenant rempli d'eau froide.
- Appliquer à la [lisseuse inox](#) ou à la [raclette crantée](#) sur une épaisseur de 1 mm minimum et 2 mm maximum.
- A partir de 2 mm d'épaisseur, il est possible d'incorporer un poids de 30% de silice 0,2/0,5 mm dans le mélange époxy (3 kg de sable pour 10 kg de mélange Epoxy), cela permet de réduire la consommation d'époxy.

RECOMMANDATIONS

- Température d'application : +10°C à +35°C.
- Hygrométrie de 80% maxi.
- La température devra être supérieure de 3°C au point de rosée.

Mentions légales : Conserver hors de la portée des enfants. Utiliser les équipements de protection individuelle. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

PROTECTION

Ce produit ne nécessite pas de protection particulière

SÉCHAGE

Délais de mise en oeuvre - durée pratique d'utilisation : 45 min à +20°C - délai hors poussière : 4 heures à +20°C et 12 heures à +10°C - sec au toucher : 8 heures à +20°C et 19 heures à +10°C - Délais de mise en service - circulation piétonne : 48 h (60 shore D) - circulation normale : 4 jours (70 shore D) - fort trafic : 7 jours - contact avec des liquides : 7 jours

ENTRETIEN

Ce produit ne nécessite pas d'entretien particulier

CONSOMMATION

1,5 kg/m² et par mm d'épaisseur (dans sa version non chargée).

CONDITIONNEMENTS :

KIT de 10 kg composé de : 8,3 kg de résine, 1,7 kg de durcisseur

KIT de 25 kg composé de : 20,75 kg de résine, 4,25 kg de durcisseur

CONSERVATION

Stockage : 1 an dans son emballage d'origine. A stocker à l'abri de l'humidité et hors-gel.