

Edition : 2016* Classification : NF T 36-005 Famille : 1 Classe : 7b2

DESCRIPTION

Peinture mate, en phase aqueuse, utilisée pour la décoration et la rénovation des toitures fibro ciment, Everite®, ardoises fibro ciment, tuiles terre cuite ou ciment. Grâce à ses excellentes propriétés d'adhérence et de résistance aux UV et aux intempéries, **ACRYTOIT** permet une rénovation rapide et durable des toitures.

MISE EN ŒUVRE

Tous les supports préparés suivant DTU 59-1, seront **sains, cohérents, secs, dépoussiérés, propres et dégraissés**.

ACRYTOIT ne s'applique pas sur ardoises naturelles

SUBJECTILES

- Support nu :
Fibrociment – Everite®
Tuile, terre cuite ou ciment
- Revêtement
Bitumineux
- Support déjà peint :

TRAVAUX PREPARATOIRES

- ▶ Nettoyage au laveur haute pression.
Elimination totale de toute trace de pollutions organiques à l'aide d'un traitement anticryptogamique
Rinçage et séchage complet.
- ▶ Dégraissage correct à l'aide d'un détergent
Rinçage soigné – séchage complet.
Application du primaire O FIX PIGMENTE
- ▶ Elimination totale de toute trace de pollution organique à l'aide d'un traitement anticryptogamique
Elimination des parties non adhérentes – lessivage
Rinçage et séchage complet.

COMPOSITION

LIANTS : Copolymères acryliques en dispersion aqueuse.

PIGMENT : Dioxyde de titane – pigment minéraux.

SOLVANT : Eau.

COV : Directive 2004/42 CE. Cat.i - Valeur limite 140g/l - valeur du produit : 34g/l

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

DESTINATION :	Extérieur									
DENSITE :	1.25 selon la teinte									
ASPECT & COULEUR :	Mat - Anthracite, Rouge brun, Brique, Marron									
EXTRAIT SEC EN POIDS :	55% +/- 2%									
TEMPS DE SECHAGE (à 20°C et sous 65% d'humidité relative) :	<table border="0"> <tr> <td>- Hors poussières :</td> <td>30</td> <td>minutes</td> </tr> <tr> <td>- Sec :</td> <td>2</td> <td>heures</td> </tr> <tr> <td>- Recouvrable :</td> <td>6</td> <td>heures</td> </tr> </table>	- Hors poussières :	30	minutes	- Sec :	2	heures	- Recouvrable :	6	heures
- Hors poussières :	30	minutes								
- Sec :	2	heures								
- Recouvrable :	6	heures								
STOCKAGE :	Un an en emballage hermétique d'origine à l'abri du gel et des fortes chaleurs.									
DILUTION & NETTOYAGE :	Eau									
RENDEMENT :	2 à 4 m ² /l Selon la nature du support									
HYGIENE ET SECURITE :	Consulter notre fiche de données de sécurité									

▶ NETTOYAGE



▶ APPLICATIONS



MICROFIBRE
12 mm



▶ CONDITIONNEMENT

16 L

* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.