


CIMENT PROMPT VICAT® SADER

CIMENTS ET MORTIERS DE FINITION

Ciment fin à prise rapide pour tous les travaux courants de maçonnerie en intérieur et en extérieur.



DESTINATIONS

- Ciment pour le scellement.
- Colmatage.
- Réparation.
- Bouchon de Prompt.
- Utilisation pur, en pâte, en barbotine ou mélangé au sable (mortier).

AVANTAGES

- Ciment prêt à gâcher.
- Intérieur et extérieur.
- Prise en 2 minutes.
- Haute résistance.
- Pour le scellement, colmatage ou réparation.
- S'utilise pur, en pâte, en barbotine ou mélangé au sable (mortier).
- Pour des travaux impeccables.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C. Prise rapide. Ne pas utiliser : en période de gel ou de forte chaleur, sous la pluie ou en plein soleil.

"Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) "

MISE EN OEUVRE

Préparation du support :

- La support doit être propre, exempt de graisse et de zones non adhérentes.
- Il doit être humidifié sans être ruisselant.

Mélange :

- En pâte pure : 1 vol. d'eau + 3 vol. de ciment.
- En béton : 1 vol. d'eau + 4 vol. de ciment + 2 vol. de sable + 3 vol. de gravier. Utiliser immédiatement après mélange.
- En mortier rapide : 1 vol. d'eau + 1 vol. de sable + 2 vol. de ciment.
- En adjuvant : Ajouter directement le CIMENT PROMPT VICAT® à votre mélange.

Application :**Utilisation en pâte pur :**

- Scellements urgents ou provisoires, pose de repère, aveuglement de voie d'eau. Temps de prise = 2 minutes*.

En mortier rapide (ciment + sable) :

- Scellements, blocages, positionnements, raccords et même moulages décoratifs. Temps de prise = 4 minutes*.

En béton (ciment+sable+gravier) :

- Travaux de mer et voirie.

En adjuvant :

- Accélérer la prise d'un mortier.

(* aux conditions standard de température et de l'humidité).

- Rebouchage de petits trous de lézardes.

ATTENTION :

- Ne pas rebattre : risque de casser la prise.
- Retirer l'excédent avec le champs de la truelle.
- Ne pas lisser un scellement après la prise.
- Ne pas utiliser : en période de gel ou de forte chaleur, sous la pluie ou en plein soleil.
- Pour des travaux définitifs, ne pas utiliser le CIMENT PROMPT VICAT® en pâte pure.

CONSERVATION

9 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30121840	Sac papier 5 kg	4	3549210009627
30121842	Boîte carton 1 kg	6	3549210010265

SECURITE

CONTIENT DU CIMENT : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
CONSEIL DE SECURITE : Ne pas avaler. Eviter le contact avec la

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions



Bostik SA - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis -
Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com