

FINITIONS INTÉRIEURES GAMME PRO

SATIN GLYCÉRO



PEINTURE SATINÉE GLYCÉROPHTALIQUE



PROPRIÉTÉS : Non pénétrante - Garnissante - Pour travaux économiques - Masque les petits défauts du support.

DESTINATION : Intérieur - Extérieur. Boiseries, anciennes peintures propres et adhérentes. Métal.

CARACTÉRISTIQUES



Aspect :	Satiné doux, légèrement pommelé, brillance 10
Teinte :	Blanc
Liant :	Résine oléoglycérophtalique
Densité :	1,63 +/- 0,05
Séchage :	Sec : 4 heures
Recouvrable :	24 heures
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/d : 300 g/l 2010 Ce produit contient au maximum : 191 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	81 % +/- 0,5
Extrait Sec Volume :	61 % +/- 0,5
Rendement Moyen :	6 à 8 m ² / Kg soit environ 102 microns par couche Il varie en fonction du type, de l'état de la surface, de l'absorption du support, du mode d'application.
Conditionnement :	20 Kg



CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

CLASSIFICATION AFNOR : Famille I Classe 4 a (NFt 36 005)

**TECHNIQUE
& SERVICES**
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement au DTU 59.1.

Application :

- Sur IMPRIM GLYCERO : application de deux couches à intervalle de 24 heures.
Ne pas appliquer à une température inférieure à + 6 °C.

Matériel : Rouleau antigoutte 12 mm ou laine, brosse soie.

Nettoyage : White-spirit.

Dilution : Prêt à l'emploi.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 14/10/16. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.