



AQUADOX IMPRESSION

| | |
|------------------|---|
| INTERIEUR | PRIMAIRE MULTI-USAGES AUX RÉSINES ACRYLIQUES PURES |
| EXTERIEUR | EN PHASE AQUEUSE |

| |
|-----------------------|
| Usages |
| Propriétés |
| Classification |

- Intérieur / Extérieur
- Primaire d'accrochage
- Régule l'absorption des supports
- Travaux neufs et rénovation.
- Très opacifiant
- Excellente adhérence
- Microporeux : laisse respirer le bois
- Recouvrable par la majorité des peintures même les laques
- Faible odeur
- Insaponifiable
- Séchage rapide
- Additif à effet antirouille immédiat anti-flash rusting
- AFNOR NF T 36-005 : Famille I-Classe 7b2.

Caractéristiques

| |
|--|
| Aspect du feuil sec |
| Densité |
| Extraits secs |
| COV |
| Séchage et durcissement A 20°C et 65% H.R. |
| Cdt / Teintes |
| Conservation |

- Satin velours, tendu
- 1,29
- 51% en poids
- 36% en volume
- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010).
Ce produit contient max. 29 g/L de COV
- Hors poussière : 1 heure
- Sec : 2 heures
- Recouvrable : 6 heures
- 3L et 10L : Blanc
- 1 an en emballage d'origine, non ouvert
- Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Hygiène et Sécurité

- Produit non classé dangereux selon les directives en vigueur
- Consulter la fiche de données de sécurité (www.plasdox.com)

AQUADOX IMPRESSION

Mise en œuvre

Rendement

(Selon la norme NF T 30-073)

- 10 à 12 m²/L, selon les supports et le mode d'application choisi

Matériel d'application

- Brosse spéciale « laques acryliques »
- Rouleau spéciale « laques acryliques »
- Pistolet

Dilution

- Prêt à l'emploi
- Peut être dilué de 10 à 15% à l'eau selon l'absorption des fonds et le matériel d'application utilisé

Nettoyage des outils

- A l'eau

Conditions climatiques

- Eviter les supports gelés, humides ou trop chauds (+30°C)
- En conformité avec la norme NF P74 201-1 référence DTU 59.1, Paragraphe 6.1.
- Etat et qualité conformes au DTU 59.1

Supports

Non revêtus

- Intérieur :
- Béton, enduits de ciment
- Briques
- Dérivés à base de plâtre (non hydrofuges et non pulvérulents)
- Supports à base de liants hydrauliques (en intérieur)
- PVC rigide (après essais tests de quadrillage)

Revêtus

- Intérieur et extérieur :
- Bois et dérivés de bois, contreplaqués, panneaux de particules, non fendus, ni gercés, ni pourris, sans stagnation d'eau ou de neige sauf les bois à comportement singuliers tels que : Teck, Iroko, Doussier, Western Red Cedar, ...
- Supports ci-dessus recouverts d'anciennes peintures adhérentes
- Bardages prélaqués non rouillés (après vérification de l'adhérence)

Ne pas appliquer sur

- Badigeons, fonds farinants
- Bois particuliers : Teck, Iroko, Western Red Cedar, Doussié, Châtaignier, Chêne
- En extérieur, sur des bois à fortes porosité, dégradés ou à faible cohésion de surface
- Peintures bi-composantes
- Autres supports : nous consulter

Préparation des fonds

Non revêtus

- Toutes préparations conformes au DTU 59.1 avec quelques préparations particulières

Revêtus

- Bois et dérivés : dégraissage et élimination des exsudations avec diluant Epoxy MP si nécessaire, avant impression puis ponçage léger de l'impression.
- Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage

Tableau de mise en œuvre

Impression

1 couche d'**AQUADOX IMPRESSION**

Finition*

1 ou 2 couches de peinture de finition en phase solvant ou aqueuse

*Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »

« Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site Materis Peintures. »