

 **FICHA TÉCNICA**

## **Pintura para piscinas**

Al clorocaucho

Art. 0736

### ■ **Descripción**

Pintura al clorocaucho, especialmente formulada para permitir la libre difusión del vapor de agua contenido en los muros perimetrales y suelo de las piscinas, hacia el interior de la misma, evitando con ello la posibilidad de ampollamientos y desconchones de la pintura.

### ■ **Propiedades principales**

- ◆ Excelente relación calidad / Precio.
- ◆ Facilidad de aplicación.
- ◆ Resistente a los ácidos y álcalis diluidos.
- ◆ Repintable sobre pinturas acrílicas al disolvente.

### ■ **Usos recomendados**

De aplicación sobre muros y pavimento de piscinas de cemento u hormigón.

### ■ **Presentación**

- ◆ **Colores:** Blanco/760, Azul Medio/036, Azul/131
- ◆ **Aspecto:** Semi-mate.
- ◆ **Envases:** En envases de 0,750, 4 y 15 Lts .( Ver tarifa de Precios)

### ■ **Características técnicas**

- ◆ **Composición:**  
Vehículo fijo: Resinas de clorocaucho.  
Pigmentos: Minerales y orgánicos.  
Disolvente: Mezcla de hidrocarburos.
- ◆ **Densidad:** 1,25 ± 0,05 gr. /cc a 25º C Dependiendo del color.
- ◆ **Rendimiento:** 12 - 14 m<sup>2</sup>/Lt. (Aproximado).
- ◆ **Secado:**  
Tacto: 10 minutos.  
Total: 3-4 horas.  
Repintado: 24 horas

### ■ **Instrucciones de aplicación**

- ◆ **Temperatura de aplicación:** De 5 a 35º C.
- ◆ **Número de capas:** Dos capas
- ◆ **Espesor:** 25-30 micras secas
- ◆ **Útiles de aplicación:** Brocha / rodillo
- ◆ **Diluyente:** Disolvente X Art. 124
- ◆ **Limpieza:** Limpiar los utensilios con Disolvente X Art. 124

Para llenar las piscinas después del pintado, esperar 7 u 8 días.

#### ▪ **Tratamiento de superficies**

**Superficies nuevas:** Los soportes nuevos no deben pintarse antes de los 28 días, al objeto de que el hormigón esté totalmente fraguado. Posteriormente hacer un lavado ácido de la superficie con Ácido Clorhídrico (Sulfumán) diluido al 10% con agua. Luego, aclarar con abundante agua a fin de eliminar los carbonatos y áridos débilmente adheridos a la masa, y dejar secar completamente durante un mínimo de 48 horas.

La primera mano debe aplicarse diluida al 10% con nuestro Diluyente X Art. 124, con objeto de que penetre profundamente en el soporte. A las 24 horas, aplicar una segunda mano tal como se presenta en el envase.

**Superficies viejas:** Es preciso limpiar y desengrasar la superficie. En piscinas ya pintadas, deberán eliminarse las zonas defectuosas de la pintura y lijar las partes que estén fuertemente adheridas, procurando no depositar una capa excesiva sobre las mismas.

Repintable consigo misma y sobre pinturas acrílicas al disolvente. Sobre acrílicas al agua recomendamos, realizar una prueba previa de adherencia.

#### ▪ **Estabilidad y conservación en el envase**

Fácilmente homogeneizable, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 6 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 0° C.

#### ▪ **Información de seguridad**

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad

Revisión: 1

Fecha de edición: abril 06

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.