


# MORTIER RAPIDE

## MORTIERS DE MONTAGE

**Fixation des bâtis de porte, châssis de fenêtre et calage de poteaux sur support béton, mortier, pierre...**



**Destination : sol / mur - intérieur / extérieur.**

### DESTINATIONS


Scellement rapide : gonds, pattes d'encrage, garde corps...  
Fixation des bâtis de porte et châssis de fenêtre.  
Calage de piquets, de poteaux ou de clôtures...  
Montage de mur et petites réparations (trous, saignées...).

Destination : sol / mur - intérieur / extérieur.

### AVANTAGES

Sans retrait : ne creuse pas, ne fissure pas.  
Prise rapide : 10 minutes.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



"Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) "

### MISE EN OEUVRE

Le support doit être propre, sec, solide, exempt de graisse et de parties non adhérentes.  
Il doit être humidifié sans être ruisselant.

Mortier :

1,5 kg de MORTIER RAPIDE + 0,2 l d'eau.

5 kg de MORTIER RAPIDE + 0,8 l d'eau.

10 kg de MORTIER RAPIDE + 1,6 l d'eau.

25 kg de MORTIER RAPIDE + 4 l d'eau.

Dans une auge propre, verser d'abord l'eau claire puis ajouter progressivement le mortier selon les quantités indiquées.  
Malaxer manuellement à la truelle ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans

grumeaux.

Appliquer immédiatement.

**Temps d'utilisaion du mélange** : 5 minutes maximum.

**Application** : Appliquer par épaisseur de 10 à 40 mm directement sur le support humidifié à l'aide d'une truelle.

Après le début de la prise (10 minutes à 20°C), ne pas réajuster l'objet scellé.

Très bonnes résistances atteintes au bout de 4 heures.

**Séchage complet** : 24 h.

**Performances mécaniques optimales** : après 28 jours.

Températures d'application comprises entre +5°C et +30°C.

Ne pas utiliser ce produit sur un support à base de plâtre.

Ne pas exécuter de travaux sous la pluie ou en plein soleil.

---

## NETTOYAGE

Nettoyage des outils : à l'eau.

---

## CONSOMMATION

20 kg /m<sup>2</sup> / cm

## CONSERVATION

9 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec.



Ce produit et ses emballages  
sont soumis à des consignes  
de tri spécifiques.  
Pour en savoir plus :  
<http://quefairedemesdechets.fr>

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30125091	SAC PAPIER 5 kg	4	3549210027942
30125092	SAC PAPIER 10 kg	2	3549210027959
30125093	SAC PAPIER 25 kg	1	3549210027966
30602264	BOITE CARTON 1.5 kg	6	3549210027935

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

