



BONDEX SOS Rénovation

Volets, Portes, Bardages

LASURE DE RENOVATION

Opaque, semi épaisse

Résines alkydes acryliques en phase aqueuse

DEFINITION

Produit de rénovation et de décoration onctueux, opaque satiné pour les bois tachés, grisailés, auréolés.

DESTINATION

Tous matériaux bois de type (volets, bardages, clins, abris de jardin, portes, fenêtre).

PROPRIETES

Extérieur, intérieur.

Bonne adhérence sur toutes anciennes lasure - Bonne résistance aux agressions climatiques - Anti-UV- Hydrofuge - Microporeux : régularise les échanges entre les fonds et l'air ambiant.

Protection 12 Ans*

CARACTERISTIQUES

Classification : AFNOR NT 36 - 005, famille 1, Classe 4a/7b2.

Aspect : Satiné.

Teintes : -

Etat physique : Onctueux.

Liants : Résines alkydes acryliques.

Extrait sec : -

Valeur COV : -

Solvant : Eau.

Conservation : 1 an en emballage fermé d'origine à l'abri des fortes chaleurs et du gel.

Stockage : Bien refermer l'emballage après usage.

Conditionnement : En bidons de 1L - 2,5L - 5Litres.

AVANT MISE EN ŒUVRE

Tous les bois devront être traités en curatif avec nos produits de traitements Xylophène en fonction de leur destination dans l'ouvrage.

Appliquer sur bois secs, finis d'usinage, non gelés, non givrés, propres, dépourvus de poussière ou de corps gras et préparés selon les normes et DTU en vigueur (DTU 59.1).

La reconnaissance des fonds restant de la responsabilité de l'applicateur.

L'humidité des bois avant l'application ne doit pas être supérieure à 15%.

Une température supérieure à 10°C et une humidité relative de 50% sont nécessaires pour un séchage optimal.

La norme N.F.P. 74 - 201 1 et 2 (DTU 59.1) précise les éléments à prendre en compte pour le choix du système de finition en fonction, des défauts et singularités de certaines essences de bois. Consulter le Service Technique avant toute application.

Sur bois bruts tachés, grisailés : ponçage, grattage, brossage, dépoussiérage.

Sur bois peints (revêtement dégradé, champignon) : ponçage, décapage, grattage, brossage, dépoussiérage (retirer toutes particules non adhérentes).

Sur bois lasurés (revêtement non dégradé, système d'entretien) : égrenage, brossage, dépoussiérage.

APPLICATION

Outils : Brosse, pistolet « Air Less ». Nettoyage des outils et du matériel (produit frais) : Eau.

Bien brasser le fond du produit avant et pendant son utilisation.

Système BONDEX : 2 couches de Bondex SOS Rénovation Volets, Portes, Bardages.

Appliquer dans le sens du veinage du bois. Egrener entre deux couches.

Entretien :

La périodicité d'entretien dépend de la teinte et de l'exposition des menuiseries. Il doit être effectué avant toute altération du produit.

- **1 couche de Bondex SOS Rénovation Volets, Portes, Bardages.**

Protection 12 ans* : 1 couche d'entretien au bout de 6 ans.

Recommandations et restrictions d'usages :

*La durée du système peut être altérée en fonction de certains paramètres :

- application sur bois non préparés dans les règles de l'art selon les DTU en vigueur.

- application sur bois en stations horizontales (terrasses, caillebotis) et/ou bois en contact avec le sol et/ ou faisant un angle < 45°.



BONDEX SOS Rénovation

Volets, Portes, Bardages

APPLICATION SUITE

Recommandations et restrictions d'usages suite :

- application sur des zones où la rétention d'eau est présente.
 - application sur bois humides.
 - présence de fendillements et/ou fentes sur les bois.
 - absence de traitement fongicide/insecticide.
 - exposition Sud-est, Sud-ouest.
 - défaut et conception de l'ouvrage impliquant des zones avec des surfaces décrites précédemment.
 - certaines essence de bois nécessitant des préparations particulières ou l'emploi de lasures spécifiques comme : les bois gras (Niangon, Teck, Sipo...), les bois acides et durs (Chêne, Western Red Cedar), les bois résineux (Mélèze...).
 - mauvaise imprégnabilité des bois dû à la présence de bois parfait (bois de cœur) et/ou de nœuds.
 - application sur des bois contaminés par un champignon de bleuissement.
- * Notre responsabilité se limitant au seul et unique remboursement du produit sur présentation du ticket de caisse et du bidon.

RENDEMENT

Variable selon : Le mode d'application - La porosité du bois - L'état de surface - L'essence - La structure - Le sens de la coupe.
13m² au Litre par couche environ.

SECHAGE

Variable selon : La nature du support - La quantité de produit appliqué - La ventilation - L'hygrométrie - La situation climatique.
Mesures effectuées à 20°C avec une humidité relative de 50%.

Recouvrable : 12 heures environ - Séchage intégral : 24 heures environ.

Les temps de séchage des produits sur certains chantiers effectués en saison hivernale peuvent être plus longs que les temps annoncés au-dessus.

CONSEILS PPG

Ne pas appliquer sur les stations horizontales en contact avec le sol (de type terrasses, caillebotis...).

Ne pas utiliser par risque de gel, neige, pluie, en plein soleil et éviter les heures les plus chaudes de la journée.

Ne pas utiliser de shampoing à base d'acide pour le nettoyage des supports.

Certaines essences de bois et conceptions d'ouvrages non réalisées selon les DTU en vigueur peuvent dégrader les finitions.

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE SECURITE

Il est important de respecter les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité :

Utiliser seulement dans les zones bien ventilées.

Se protéger la peau, le visage, les voies respiratoires et les yeux. Porter des gants appropriés.

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit sur : www.quickfds.com et les mentions figurant sur l'étiquette de l'emballage.

Cette notice a pour objet l'information de notre clientèle sur les propriétés et caractéristiques de ce produit. Les renseignements qu'elle comporte sont fondés sur nos essais réalisés dans les conditions d'utilisation conformes aux normes conventionnelles en vigueur. Nos recommandations d'emploi n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique, adaptée à la nature et à l'état des fonds du chantier à réaliser, ni engager la responsabilité de la Société PPG. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

Edition NOVEMBRE 2014 : Annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

PPG Retail France ZI, Route de Thennes 80110 Moreuil - www.bondex.fr



PPG Industries