

# BARNIZ TITAN PARA SUELOS DE MADERA. BRILLANTE.

Interiores. Brillante



Código de producto : 043

## Descripción

Barniz de poliuretano de un componente, fácil de aplicar. Fórmula reforzada. Larga duración, gran dureza y resistencia al desgaste, alcohol y detergentes. Lavable. No se mancha con aceite, vino, jugo de frutas, etc. Bajo olor.

## Campos Aplicación

Especial para el embellecimiento y conservación de suelos y escaleras de madera.

## Datos técnicos

<b>Naturaleza</b>	Aceite uretanado
<b>Acabado</b>	Brillante
<b>Color (UNE 48073)</b>	Incoloro
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811)</b>	0,90 - 0,92kg./l.
<b>Rendimiento</b>	12 - 16 m <sup>2</sup> /l
<b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	3 - 4 horas
<b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	18 - 24 horas
<b>Métodos de aplicación</b>	Brocha
<b>Limpieza de utensilios</b>	Disolvente Sin Olor o Aguarrrás Mineral
<b>Condiciones de aplicación, HR&lt;80%</b>	+10 °C - +30 °C
<b>Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)</b>	41 °C
<b>Volumen Sólidos (UNE 48090)</b>	46 - 47%
<b>COV (UNE EN 11890-2)</b>	2.004/42IIA(i)(600/500)Máx. COV□s 420g/l.
<b>Presentación</b>	4 l, 1 l, 750 ml y 500 ml

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

## Modo de empleo

**RECOMENDACIONES GENERALES:**

Remover bien el envase. El contenido de humedad de la madera no debe superar el 12% en madera dura y el 15% en madera blanda. La madera muy absorbentes pueden requerir tres capas. **No pisar en 24 horas.**

**Para maderas resinosas o tropicales:** Consultar Servicio técnico.

#### **SUPERFICIES NO PREPARADAS:**

Limpiar con disolvente las posibles manchas de aceite, pintura, cera... y lijar superficialmente la madera. Quitar el polvillo y aplicar una capa delgada de barniz siguiendo las vetas de la madera. Esta 1ª capa será siempre de **Barniz TITAN Suelos Brillante**. A las 24 horas lijar suavemente, eliminar el polvillo y aplicar la 2ª capa de **Barniz TITAN Suelos Brillante** o **Satinado**, dependiendo del aspecto final deseado. Si se tiñe la madera con nogalinas al agua, dejar secar 10 horas como mínimo antes de aplicar la 1ª capa delgada de barniz.

#### **MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:**

Asegurar la máxima adherencia procediendo a un lijado, a ser posible mecánico, seguir con un lavado de agua caliente y detergente en polvo y aclarar con agua limpia. Una vez seco (24 - 48 horas), limpiar juntas y grietas con disolvente para eliminar restos de ceras o abrillantadores y proceder como en superficie no preparada.

#### **MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:**

Si el barniz está en mal estado (agrietado o desprendido) o es de dos componentes, deberá eliminarse totalmente acuchillando a fondo, y proceder como en superficie no preparada.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-05

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



**INDUSTRIAS TITAN, S.A.**

P. Pratense, c/114, 21 | Rua Fonte Cova  
08820 El Prat de Llobregat | 4476-909 Castelo da Maia, Maia  
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494 | PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

[www.titanlux.com](http://www.titanlux.com)

