



FICHA TECNICA

PINTURA CON CONSERVANTE ANTIMOHO

Descripción	Pintura plástica mate a base de emulsión vinílica, con conservante antimoho.	
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> * Con conservante antimoho. * Alta resistencia a la alcalinidad de los soportes. * Alto poder de cubrición. * Elevada blancura. * No amarillea. * No salpica durante la aplicación (sin diluir). * Totalmente lavable y repintable. 	
Usos	Interior - Exterior Pintura plástica con conservante antimoho para su uso en superficies sometidas a ambientes húmedos o condensaciones. Gracias a su gran poder cubriente, también tapa las manchas ya existentes (verdosas o negruzcas). Ideal para cocinas y habitaciones con estufas de butano (gas). También utilizable en fachadas.	
Colores y tamaños	Blanco 0,750 L; 4 L; 15 L	
Características técnicas	<u>Composición</u> Vehículo fijo Pigmentos Disolvente Aspecto Densidad Secado a 23°C Repintado a 23°C Rendimiento teórico Valor COV	Copolímeros vinil etileno. Dióxido de Titanio y cargas minerales seleccionadas Agua. Mate Sedoso. 1,356 ± 0,03 30 minutos. Después de 3 horas. La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado. 10 - 14 m ² / litro Valor límite en UE para este producto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Este producto contiene un máximo de 2 g/l COV .
Modo de empleo	<u>Condición de aplicación</u> Útiles de aplicación Disolvente Dilución Limpieza de utensilios Temperatura de aplicación <u>Sistema de aplicación</u> Preparación previa Superficies nuevas	Brocha, rodillo o pistola Agua Para brocha y rodillo diluir hasta 5%. Para pistola diluir convenientemente. Agua. Entre 5 y 35°C Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, óxido, grasas, ceras, etc. e imprimadas adecuadamente. Albañilería Aplicar una capa diluido al 10-15 %. Yeso muerto o pulverulento Fijar con Fijador Universal Bruguer (Fijador Recubrimiento Antigoteras). Hierro / Acero Imprimir con Preparación Antioxidante Brumin.

PINTURA CON CONSERVANTE ANTIMOHO

	<p>Madera Imprimir con la Preparación para madera Sellatine o Preparación Universal Acrylic.</p> <p>Acabado Aplicar una o dos capas de Pintura con Conservante Antimoho.</p> <p>Superficies pintadas Si la pintura antigua está en buen estado, limpiar y aplicar una o dos capas de Pintura con Conservante Antimoho.</p> <p>Si la pintura antigua está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficie nueva.</p> <p>Si la pintura antigua es a la cola, al temple o a la cal debe eliminarse o como mínimo imprimir con Fijador Universal Bruguer hasta conseguir un soporte firme.</p> <p>Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.</p> <p><u>Observaciones</u> Si las superficies a pintar están contaminadas de moho, es imprescindible se limpie adecuadamente. No está recomendado para pintar en lugares con humedad permanente o intermitente procedente de condensaciones o filtraciones.</p>
<p>Información adicional</p>	<p>Instrucción de seguridad Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.</p> <p>Tiempo de almacenaje 24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.</p>

Versión (mes/año): 03/15



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. La presente edición anula las anteriores.

