

COMACRYL

IMPRESSION PLAQUE de PLÂTRE

Propriétés

Impression acrylique blanche en phase aqueuse pour pièces sèches intérieures.

Caractéristiques

Classification AFNOR :

Composition :

COV (cat A/g) :

Famille I, Classe 7b₂

Résine acrylique en phase aqueuse

Valeur limite en EU = 30 g/l (2010)

Ce produit contient au maximum 20 g/l de COV

Emission dans l'air Intérieur :

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Aspect du film :

Brillant spéculaire:

Couleur :

Mat

3 +/- 1 % (à 85°)

Blanc

Extrait sec en poids :

Densité :

63 +/- 2 %

1,58 +/- 0,05

Rendement :

En 1 couche

De 8 à 10 m²/L/couche

Temps de séchage :

(à 20° C - %HR : 60%)

Hors poussière : 30 min.

Au toucher : 1 heure

Recouvrable : 4 heures

Conditionnements :

15L

Conservation :

1 an en emballage d'origine fermé

Conserver à l'abri du gel et de la chaleur

COMACRYL

IMPRESSION PLAQUE de PLÂTRE

Mise en œuvre

Préparation des surfaces :

Les supports doivent être sains, secs, exempts de toute salissure et dépoussiérés, conformes au DTU 59-1.

Éliminer par brossage et grattage toutes les parties non adhérentes (cloques, écailles) et lessiver les anciennes peintures.

Application :

Bien mélanger avant emploi.

Matériel d'application :

Brosse
Rouleau poils 12 mm
Airless

Dilution :

0 à 10% de dilution à l'eau
prêt à l'emploi
prêt à l'emploi

Température d'application > 10°C et humidité relative < 80 %

Nettoyage du matériel : à l'eau immédiatement après application.

Hygiène et sécurité

Non soumis à un étiquetage réglementaire.

Pour de plus amples informations, consulter la fiche de données de sécurité.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

COMUS : 91180 St Germain-Lès-Arpajon – Tél : 01.69.88.13.19 – Fax : 01 60.84.04.81 – contact@comus-tm.com