

BONDEX VERNICE PER LEGNO

- Vernice resistente, incolore per mobili e porte da interno.
 - A rapida essiccazione ed in sostanza inodore.
 - Versione opaca, satinata e lucida.
- Sigillante trasparente per legni trattati con mordente e primer isolante.

1. Descrizione generale

1.1	Nome	BONDEX VERNICE PER LEGNO
1.2	Produttore	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3	Tipo di prodotto	Vernice incolore a base di acrilatopoliuretano.
1.4	Uso	Interno. Per mobili e porte interne sottoposte fortemente all' usura. Finitura per legni trattati con mordenti per legno BONDEX e primer isolante.
1.5	Effetto del prodotto	Sigilatura robusta, trasparente.
1.6	Tinta	Incolore L'effetto della tinta dipende dal tipo di legno e colore del legno. Fare una mano di prova.
1.7	Aspetto	Liquido. Pronto all'uso.
1.8	Confezione	250 ml, 750 ml e 2,5 Lt

2.0 Composizione/caratteristiche

2.1	Sostanze componenti	Acrilato poliuretano
2.2	Solvente	Acqua

BONDEX VERNICE PER LEGNO

- 2.3 Contenuto VOC Il prodotto contiene mass. 70 g/lt. COR. Il valore limite eu è mass. 140 g/lt. Categoria A/i dal 2010.
- 2.4 Odore Quasi indore. Dopo l'essiccazione inodore.
- 2.5 Consumo ca.110ml/m².1.Lt. basta per ca. 10-12m².
Consumo esatto verificare con applicazione di prova.
- 2.6 Tempo di essiccazione Asciutto dopo ca. ½ ora e riverniciabile dopo ca. 4 ore (con 23°C/60 % rel. umidità aria). Con temperature basse e/o alta umidità dell' aria si allunga il tempo di essiccazione. Fare prima una prova.
- 2.7 Diluizione Usare non diluito. Pronto all'uso.
- 2.8 Conservabilità In confezione originale durata > 2 anni.
Chiudere bene la confezione dopo l'uso e capovolgere per un attimo. Depositare e trasportare al fresco, asciutto ma senza gelo.
- 3. Fondo**
- 3.1 Genere di fondo Mobili e porte da interno
- 3.2 Tipo di fondo Il fondo deve essere asciutto, pulito, solido, privo di grasso, olio e cera.
- 3.3 Pretrattamento Raschiare parti con resine e pulire con prodotti adatti, come per esempio diluente Nitro. Togliere sporcizia, grasso, cera, muffa e strati di vernice vecchia che si staccano.
L'uscita di resina non si riesce ad evitare. Umettare con acqua tiepida (spugna) e fare asciugare superfici in legno grezzo prima di carteggiarle. Dopo levigare eventualmente con grana fine la fibra del legno. Strati di vernice vecchie ma ancora intatte, levigare leggermente. Togliere la polvere. Non levigare le superfici con lana di acciaio. Pericolo formazione di macchie di ruggine.

BONDEX VERNICE PER LEGNO

3.4 Umidità legno max. 18 %

4. Lavorazione

4.1 Modo di applicazione Pennello o rullo

4.2 Indicazioni di lavorazione Mescolare bene prima dell'utilizzo. Lavorazione ed essiccazione non con temperature sotto i+ 15° C e/o relativa umidità d'aria > 80%. Per garantire la stessa tonalità usare solo materiale con lo stesso numero di lotto su una superficie. Può succedere che sostanze del legno sporchino le superfici e pavimenti di pietra che confinano (chiazze scure o colorate) e fuoriescano verso i legni di testa. Per questo trattare legni di testa (parte finale e di taglio) ulteriormente fino che la fibra non assorbe più. Dopo il primo trattamento la fibra del legno si può alzare. Con una leggera carteggiatura intermedia si ottiene una superficie liscia. Caratteristiche tipiche del legno come per esempio colorazione tramite sostanze nel legno, come anche variazioni di tinta su legni modificati non si possono evitare tramite il trattamento con Bondex vernice per legno.

4.3 Primo trattamento
Trattare 2-3 x in modo uniforme con Bondex vernice per legno. Legni trattati con mordente prima trattare con un primer isolante. Dopo una finitura finale con due mani di vernice per legno BONDEX.

4.4 Applicazione di restauro
Se necessario si consiglia 1-2 x cura con Bondex vernice per legno.

Controllare regolarmente le superfici trattate. Correggere subito piccoli danni - così si allunga la durata.

BONDEX VERNICE PER LEGNO

4.5 Pulizia degli attrezzi Subito dopo l'uso con acqua e sapone.

5. Indicazioni di sicurezza

Codice prodotto: M-KH01

Tenere fuori dalla portata per bambini. Durante i lavori di spruzzo portare maschera con filtro combi A2/P2, guanti di protezione e occhiali di protezione. Durante i lavori di carteggiatura portare maschera antipolvere P2. Provvedere a una buona circolazione di aria fresca durante la lavorazione ed essiccazione. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'uso del prodotto. A contatto con gli occhi o la pelle lavare subito accuratamente con acqua.

In caso di emergenza contattare il centro veleni.

Ulteriori informazioni si trovano sulla scheda di sicurezza.

6. Smaltimento

Non disperdere residui di prodotto nella canalizzazione, acque o terra. Confezioni completamente vuote possono essere portate al riciclaggio. Portare residui di prodotto ai centri di raccoglimento competenti.

Codice CER : 08 01 12.

7. Indicazioni generali

Tenere lontano da alimenti, bevande e foraggio.

Conservare soltanto in confezioni originali.

Questa scheda ha il compito di informare sui possibili utilizzi del Bondex Vernice per il Legno in modo serio senza impegno. I dati tecnici si basano su anni di esperienza ma non esonerano l'utilizzatore di verificare lo scopo previsto del prodotto. A causa dei molteplici impieghi e modi di applicazione si deve escludere ogni impegno e responsabilità da parte del produttore. In caso di dubbio rivolgersi ai tecnici competenti. Contattando i tecnici non si instaura un rapporto di consulenza. La presente scheda sostituisce ed annulla la validità delle precedenti.