



Fenster- & Türenlack

- **seidenglänzend oder seidenmatt**
- **für Neuanstrich & Renovierung**
- **hoher Wetterschutz**
- **für innen & außen**



Eigenschaften:



- **BAUFIX** Fenster- & Türenlack besitzt einen hohen Wetterschutz
- **BAUFIX** Fenster- & Türenlack ist elastisch, reißt nicht und blättert nicht ab
- **BAUFIX** Fenster- & Türenlack für Neuanstrich und Renovierung

Einsatzgebiete innen:



- **BAUFIX** Fenster- & Türenlack für maßhaltige Holzbauteile, wie Fenster und Türen, Holzverschalungen, Holzfußleisten und Holzgeländer geeignet
- Auch sehr gut zur Renovierung intakter Anstriche geeignet

Einsatzgebiete außen:



- **BAUFIX** Fenster- & Türenlack für maßhaltige Holzbauteile, wie Fenster und Türen, Dachuntersichten, Holzverschalungen im Außenbereich, auf Nadel- und Laubhölzern als Zwischen- und Schlussanstrich
- Auch sehr gut zur Renovierung intakter Anstriche geeignet

Verarbeitung:

- Gebindeinhalt gut aufrühren!
- Verarbeitungstemperatur +15°C bis + 25°C (Luft und Untergrund)
- Die Oberfläche muss sauber, fett-, wachs- und silikonfrei sein
- Alte, lose Anstriche entfernen
- Verwitterte Holzoberflächen bis auf das tragfähige Holz abschleifen
- Intakte Altanstriche anschleifen
- Holz im Außenbereich gegebenenfalls mit einem Holzschutzmittel* grundieren
- *Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen
- Bei inhaltsstoffreichen oder porigen Hölzern im Außenbereich, wie z.B. Eiche, Meranti, usw. Voranstrich mit weißem Isoliergrund vornehmen
- Holz im Innenbereich kann ohne Grundierung gestrichen werden
- Die Verarbeitung erfolgt mit einem Acrylpinsel oder einer Dispersionsrolle
- Die Holzfeuchtigkeit darf bei Nadelhölzern nicht mehr als 15 % und bei Laubhölzern nicht mehr als 12 % betragen
- 2 Anstriche mit leichtem Zwischenschliff durchführen
- Trocknung: staubtrocken nach ca. 4 Std., griffest nach ca. 6-8 Std. und überstreichbar nach ca. 14 Std. (bei +20°C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit). Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeiten verzögern die Trocknung
- Verdünnung: falls erforderlich mit Wasser



- **seidenglänzend oder seidenmatt**
- **für Neuanstrich & Renovierung**
- **hoher Wetterschutz**
- **für innen & außen**



Hinweise:

- Durch einen Probeanstrich sind Farbton und Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen
- Bei der Verarbeitung ist auf gute Be- und Entlüftung zu achten, um eine einwandfreie Trocknung zu erreichen
- Dichtstoffe müssen anstrichverträglich sein und dürfen erst angebracht werden, wenn der Anstrich gut durchgetrocknet ist

Arbeitsgeräte und Reinigung:

- Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel reinigen
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen

Lieferform:

- **Kunststoff-Rundgebinde, 1 l**

Farbton	Art.-Nr.
weiß	0800820601

Verbrauch:

- Ca. 100 ml/m² je Arbeitsgang unverdünntes Material

Lagerung:

- **BAUFIX** Fenster- & Türenlack ist im geschlossenen Originalgebinde trocken und frostfrei gelagert mind. 1 Jahr nach Kaufdatum haltbar

Sicherheitshinweise:

- Darf nicht in Hände von Kindern gelangen.
- Dampf/Aerosol nicht einatmen
- Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden
- Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen
- Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen
- Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen

Entsorgung:

- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen
- Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben
- Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben
- AVV-Abfallschlüssel: 08 01 20

Deklaration gemäß VDL-RL 01:

- Produkttyp: Dispersionslack



BAUFIX



- **seidenglänzend oder seidenmatt**
- **für Neuanstrich & Renovierung**
- **hoher Wetterschutz**
- **für innen & außen**



Zusammensetzung:

- Bindemittel: wässrige Polyacrylatdispersion
- Pigmente und Füllstoffe: TiO₂-Eisenoxide, Kreide
- Lösemittel/Verdünnungsmittel/Weichmacher: Glykole, Wasser
- Additive: Tensid, Verdickungs-/Dispergiermittel, Antischaummittel
- MIT (Methylisothiazolinon)
- Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Rufnummer: 06221 34210

Kennzeichnung:

- Enthält BIT (Benzisothiazolinon), Gemisch aus: CMIT (Chlormethylisothiazolinon) und MIT (Methylisothiazolinon)(3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- WGK: 1 schwach wassergefährdend
- VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/d): 130 g/l
- Dieses Produkt enthält max. 83 g/l VOC
- GISCODE: BSW30



www.blauer-engel.de/uz12a

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorausgegangene ihre Gültigkeit.