

1^{er} PRIX - Lasure Satinée

2.5 L



Caractéristiques :

Lasure bois extérieure / intérieure satinée en phase aqueuse. Prêt à l'emploi. Disponible en Incolore, Chêne clair, chêne moyen, Chêne foncé

Supports :

Tous supports bois brut ou recouverts d'une ancienne lasure tels que volets, fenêtres, portes, fenêtres, palissades...

Préparation des fonds :

Le support doit être sain, sec, propre et exempt de substances pouvant empêcher l'adhérence du produit mis en œuvre, de peinture et de vernis. L'aspect varie selon la nature du bois.

- *Sur supports neufs*: Poncez les surfaces lisses dans le sens des fibres, nettoyez soigneusement et enlevez d'éventuels nodules résineux.
- *Sur les anciennes lasure* : Brossez la surface, éliminez les parties non adhérentes.
- *Sur les anciennes peintures*: Décapez par tout moyen adapté pour revenir au support brut.
- *Sur Bois exotiques* : Dégraissez le bois avec un produit adapté.
- *Sur Bois tendre particulièrement sensibles aux attaques de champignons* : Imprégner avec un produit contenant des principes actifs (fongicide et algicide)

Conseil d'application :

Les règles de construction avec des éléments en bois sont à respecter.

Sur support préparé, appliquez en trois couches. La lasure satinée est destinée à une application sur des supports verticaux (angle d'inclinaison à 10°C).

Le nombre de couches dépend de l'orientation, de l'exposition et de la situation (p.ex. montagne).

Mélangez soigneusement avant emploi. Appliquez entre 5°C et 30°C, hygrométrie inférieure à 80%. L'humidité du bois ne doit pas dépasser 12% pour les feuillus et 15% pour les conifères. Ne pas appliquer sur bois contenant des anti-oxydants (iroko, merbeau, teck).

Ne pas appliquer en plein soleil et ne pas utiliser sur des bois en contact avec la terre.

Application au pinceau.

Information technique :

* Recouvrable : 24 heures à 20°C et 65% d'humidité relative.

Attendre le séchage à cœur de la 1^{ère} couche avant d'appliquer la 2^{ème}.

Attention : Une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

*Consommation :

Environ 12 à 14 m²/L par couche selon l'absorption du support.



Fiche Technique 1^{er} PRIX lasure Satinée– Edition 03/2013, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES

Tél : 03.22.38.39.48 – Fax : 03.22.38.39.59 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>

Nettoyage des outils : A l'eau après l'emploi. Pendant les pauses, garder les outils trempés dans la lasure ou dans l'eau.

Conservation :

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

Précautions d'usage :

Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.

Ne pas verser dans les canalisations. Laisser sécher les restes du produit dans un récipient et évacuer selon les prescriptions légales en vigueur.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e): Maximum 130 g/l (2010). Ce produit contient max 100 g/l COV
