



Fiche technique N° TH3505  
03-03-2015

Annule et remplace les éditions précédentes

Application après préparation sur supports conformes aux D.T.U. 59.1 et 42.1

BETON RAGRÉE – ENDUIT DE CIMENT – FIBROCIMENT  
– BETON CELLULAIRE – MORTIER – BRIQUES  
PEINTURES ACRYLIQUES

# RAVALPRIM

Base d'accrochage pour maçonneries neuves et anciennes peintures en bon état.

**INTÉRIEUR /  
EXTÉRIEUR**  
**8 à 10 m<sup>2</sup>/L**



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Fonction :

Peinture d'impression servant de base d'accrochage pour maçonneries neuves et anciennes peintures en bon état, destinée à être recouverte par une peinture décorative, un revêtement plastique épais (RPE) ou une peinture de ravalement dans le cas d'une application extérieure. Formulée à base de résine acrylique en phase aqueuse renforcée au quartz.

**Classification :** AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

**Destination :** INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Surfaces murales après préparation du support.

## Qualités dominantes :

- Consolide les fonds de maçonnerie et les anciennes peintures.
- Forme un film insaponifiable (non alcalin).
- Microporeux (respecte l'hygrométrie du support).
- Son aspect mat rugueux facilite son recouvrement.

## Caractéristiques pratiques :



= 8 à 10 m<sup>2</sup>/L (selon le support).

= 1 h

= 12 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation** : blanc
- **Aspect** : mat rugueux
- **Rendement en surface** : 150 à 200 g/m<sup>2</sup> (suivant la nature, la porosité du fond et le mode d'application).
- **Matériel** : brosse ou rouleau
- **Dilution** : 5 à 10 % d'eau sur fonds poreux
- **Nettoyage du matériel** : Eau
- **Coloration** : système à teinter COLORIMIX® ou colorants concentrés SELFCOLOR® (maximum 3 %).
- **Conditionnement** : 15 L

## Caractéristiques techniques :

- **Densité** : 1,35 à 1,45
- **Extraits secs (pondéral)** : 59 à 63 %
- **Teneur en COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l (2010).  
Ce produit contient max 30 g/l COV.
- **Taux de brillance à 60°** : < 5



## MODE D'EMPLOI

### Préparation du support :

- Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur anciennes peintures brillantes ou satinées** : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.

Voir la fiche technique du produit cité.

### Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1 ou 42.1 pour les produits imperméables.
- **Cas général** : appliquer directement 1 couche non diluée.
- **Sur fonds poreux** : la peinture aura été préalablement diluée de 5 à 10 % d'eau avant application.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur le support à peindre.
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.  
Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

### Hygiène et sécurité :

**Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.**  
**Utiliser dans un endroit bien ventilé.**  
**FDS disponible sur simple demande.**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

**THEOLAUR Peintures**

ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : 03 61 26 54 96

**Mail : [contact@theolaur.com](mailto:contact@theolaur.com) Web : [www.theolaur.com](http://www.theolaur.com)**

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015