



Fiche technique N° ID1037  
24-01-2018

Annule et remplace les éditions  
précédentes

Application après préparation sur supports  
conformes au D.T.U. 59.1

**ANCIENNES PEINTURES :**

HYDRODILUABLES - GLYCÉROPHTALIQUES -  
ACRYLIQUES

**PLATRE ET DERIVES (APRES SOUS-COUCHE) :**

PLATRE - ENDUIT DE PLATRE - PLAQUES DE PLATRE  
**BOIS ET DERIVES (APRES SOUS-COUCHE)**

# Laque Mate 1825®

Peinture décorative mate

**INTÉRIEUR**

**10 à 12 m<sup>2</sup>/L**



\*Information sur le niveau d'émission  
de substances volatiles dans l'air intérieur,  
présentant un risque de toxicité par inhalation,  
sur une échelle de classe allant de A+  
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Fonction :

Peinture laque décorative d'aspect mat en finition.  
Formulée à base de résine polyuréthane en émulsion dans l'eau.

**Classification :** AFNOR NF T 36-005 : I 7b2 / 6a

## Destination : INTÉRIEUR

Boiseries, surfaces murales et plafonds (sur anciennes peintures. Après sous-couche : plâtre et dérivés, bois et dérivés).

## Qualités dominantes :

- Peinture décorative haut de gamme.
- Grande facilité d'application.
- Excellente qualité de rendu du film de peinture.
- Nombreuses teintes disponibles (voir le nuancier 1825®).
- Produit non jaunissant.
- Lessivable (Classe 1 selon la norme NF EN 13300 (perte d'épaisseur inférieure à 5 microns après 200 frottements) après 28 jours de séchage) pour les Blancs et les teintes Pastels.  
(Classe 2 selon la norme NF EN 13300 (perte d'épaisseur compris entre 5 et 20 microns après 200 frottements) après 28 jours de séchage) pour les teintes Foncées.

## Caractéristiques pratiques :



= 10 à 12 m<sup>2</sup>/L (selon le support)



= 2 h



= 12 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** Prêt à l'emploi
- **Aspect en finition :** mat profond (à 60°)
- **Matériel :** brosse, rouleau laqueur ou pistolet (*nous consulter pour les réglages*).
- **Nettoyage du matériel :** Eau
- **Coloration :** Teintes du nuancier 1825®
- **Conditionnement :** 1 L - 2,5L - 10 L

## Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,30 à 1,40 (Densité variable selon les bases et les teintes).
- **Extrait sec (pondéral) :** 51 à 55 %
- **Taux de brillance à 60° :** 3
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).  
Ce produit contient max 30 g/l COV (Les valeurs de COV indiquées tiennent compte de nos colorants).

## MODE D'EMPLOI

### Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Ce produit étant une laque, reboucher et poncer soigneusement le support pour obtenir une surface parfaitement plane et lisse.**
- **Anciens badigeons : les éliminer totalement par lavage à l'eau claire.**
- **Sur fonds déjà peints (anciennes peintures brillantes ou satinées) :** poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur fonds neufs et poreux (plâtre et dérivés – bois et dérivés) :** appliquer notre sous-couche **1825 PRIMER**.
- **Sur support ferreux :** appliquer notre sous-couche antirouille **VITFOND**.  
*Voir les fiches techniques des produits cités.*

### Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, d'une parfaite planéité, conformes au D.T.U. 59.1.
- **Nous vous recommandons de travailler comme suit :**
  - Ce produit étant une laque, appliquer le produit en effectuant des mouvements croisés, puis tendre le produit de bas en haut en fin d'application. Appliquer 2 couches successives en respectant un temps de séchage de 12 heures entre les 2 couches.
- **Sur fonds déjà peints avec des teintes vives ou foncées, il est nécessaire d'appliquer une 3e couche afin d'obtenir une meilleure opacité. Dans ce cas, procéder comme suit :**
  - Effectuer une "fausse teinte" avant d'appliquer la 1ère couche (mélanger ¼ de peinture blanche dans ¾ de peinture de la teinte finale). Puis appliquer 2 couches de peinture de la teinte finale en finition.
- Respecter un temps de séchage de 12 heures entre chaque couche.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur le support à peindre.
- **En intérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'Humidité relative.**
- **Produit à mélanger avant utilisation.**

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.  
Stocker à l'abri du gel.

### Hygiène et sécurité :

**Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site [www.theolaur.com](http://www.theolaur.com) ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures - ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN - Service technique : + 33 (0)3 61 26 54 96

*Mail : [contact@theolaur.com](mailto:contact@theolaur.com) [www.theolaur.com](http://www.theolaur.com)*

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015