



Fiche technique N° TB0066
19-12-2014

Annule et remplace les éditions
précédentes

**Application après préparation
sur supports conformes au D.T.U. 59.1**

PLATRE ET DERIVES APRES IMPRESSION :
PLATRE - PLAQUES DE PLATRE CARTONNEES -
ENDUITS DE PLATRE
MAÇONNERIES : CIMENT - BETON - BRIQUES
ANCIENNES PEINTURES : HYDRODILUABLES -
GLYCÉROPHTALIQUES - ACRYLIQUES
**REVETEMENTS PLASTIQUES EPAIS & SEMI-
EPAIS - CRÉPIS**

Thelomat

Peinture décorative
pour finition soignée

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

8 à 10 m²/L

PRODUIT COMPATIBLE AVEC UNE DEMARCHE HQE®



*Information sur le niveau d'émission
de substances volatiles dans l'air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Fonction :

Peinture décorative à base de résine acrylique pour travaux de finition soignée.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

Destination : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- **Intérieur :** surfaces murales et plafonds.
- **Extérieur :** surfaces murales verticales.

Qualités dominantes :

- **Insaponifiable :** s'applique sur maçonneries neuves (fonds alcalins).
- **Excellente opacité** pour un pouvoir couvrant élevé.
- **Forte résistance** à l'eau et la lumière.
- **Masque les hétérogénéités** et petites imperfections du support.
- **Lavable.**
- **Lessivable** (Classe 1 selon la norme NF EN 13300 (perte d'épaisseur < 5 microns après 200 frottements) après 28 jours de séchage).

Caractéristiques pratiques :



m²/L = 8 à 10 m²/L

h = 1 h

h = 12 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** Blanc
- **Aspect :** mat velouté
- **Rendement en surface :** 8 à 10 m²/L (suivant la nature, la porosité du fond et le mode d'application).
- **Matériel :** brosse, rouleau ou pistolet
- **Dilution et nettoyage du matériel :** EAU
- **Coloration :** Système à teinter COLORIMIX® ou colorants concentrés SELFCOLOR® (max 3 %).
- **Conditionnement :** 15 L - 3 L - 1 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,35 à 1,45
- **Extrait sec (pondéral) :** 57 à 61 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient max 15 g/l COV.
- **Taux de brillance à 60° :** < 5



MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur fonds déjà peints (peintures brillantes ou satinées)** : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Éliminer totalement les anciens badigeons.**
- **Sur fonds poreux :**
 - *En intérieur* : appliquer en impression notre SOUS-COUCHE UNIVERSELLE, PRIM IDEM TECHNIPRIM ÉVOLUTION ou THELOPRIM.
 - *En extérieur* : appliquer en impression notre THELEFILM EXTER ou RAVALPRIM.
- **Si présence de mousses, champignons ou algues**, effectuer au préalable un traitement curatif de la surface à peindre avec notre THELOCIDE. En cas de forte contamination par les micro-organismes de la surface à traiter, passer le nettoyeur à haute pression d'eau. Appliquer le THELOCIDE, puis laisser sécher sans rincer.

Voir les fiches techniques des produits cités.

Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- **Cas général** : Appliquer 2 couches successives en respectant un temps de séchage de 12 heures entre les 2 couches.
- **Sur fonds neufs, appliquer 2 couches comme suit :**
 - 1^{ère} couche de peinture préalablement diluée de 5 à 10% d'eau.
 - 2^e couche de peinture non diluée.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.
- **En extérieur, ne pas appliquer sur toutes surfaces horizontales.**
- **Ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 30°C.**
- **Produit à mélanger avant utilisation.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Stocker à l'abri du gel.
Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.

Hygiène et sécurité :

Produit en phase aqueuse, non soumis à étiquetage.
Utiliser dans un endroit bien ventilé.

FDS accessible sur notre site internet : www.theolaur.com

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures

ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : 03 61 26 54 96

Mail : theodore.batiment@theolaur.com Web : www.theolaur.com

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015