



Fiche technique N° TB0066
31-01-2022

Annule et remplace les éditions précédentes

Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1

- **Plâtre et Dérivés :**
Plâtre - Plaques de plâtres cartonnées - Enduits de plâtre
- **Maçonneries après impression :**
Ciment - Béton - Briques
- **Anciennes peintures :**
Hydrodiluables - Glycérophthaliques - Acryliques

THELOMAT

Peinture décorative mate pour finition soignée

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR**

8 à 10 m²/L



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Meilleur pour l'environnement...
➤ Teneur minimale en substances dangereuses.
➤ Teneur réduite en composés organiques volatils (COV).
➤ Bonnes performances pour une utilisation en intérieur et en extérieur.

... Meilleur pour vous.

Fonction :

Peinture décorative mate non lustrable* à base de résine acrylique pour travaux de finition soignée.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 7b2

Destination : INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR**

Intérieur : surfaces murales.

Extérieur : surfaces murales verticales.


Qualités dominantes :

- *Très grande résistance au lustrage pour le blanc et les teintes pastel; en cas de traces de frottement le passage d'une éponge légèrement humide suivie d'un séchage complet permet de retrouver un mur sans défaut.
- **En extérieur : à appliquer en blanc BTP non teinté.
- La peinture acquiert toutes ses propriétés de non lustrabilité et lessivabilité après 28 jours de séchage.
- Excellente opacité pour un pouvoir couvrant élevé.
- Masque les hétérogénéités et petites imperfections du support.
- Lessivable (Classe 1 selon la norme NF EN 13300 (perte d'épaisseur < 5 microns après 200 frottements) après 28 jours de séchage).

Caractéristiques pratiques :



= 8 à 10 m²/L (selon le support)



= 1 h



= 12 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** Prêt à l'emploi - Noir - Super blanc
- **Bases Disponibles :** BTP - BTM - BTF - BTN - BTR - BTJ
- **Aspect :** Mat
- **Matériel :** Brosse, rouleau polyester type microliss HD 12, Airless Mark V de Graco ou Airless Wagner ProSpray 3.39 filler: buse verte 5/17 ou 5/19, pression 140 bars.
- **Dilution et nettoyage du matériel :** Eau, ne pas laisser évacuer l'eau de nettoyage dans l'évier.
- **Coloration :** Système à teinter COLORIMIX® - **La bonne tenue ne s'applique pas aux revêtements dont la couleur de finition a un coefficient d'absorption solaire supérieur à 0,7 ou dont la valeur d'indice luminance Y est inférieur à 35% (D.T.U. 59.1.).**
- **Conditionnement :** 1 L - 3 L - 12 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité (Blanc BTP)** : 1,39 à 1,49 (Densité variable selon les bases)
- **Extrait sec (pondéral) (Blanc BTP)** : 56 à 60 %
- **Taux de brillance à 60°** : < 5
- **Teneur en COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient max 10 g/l COV.(Les valeurs de COV indiquées tiennent compte de nos colorants.)

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre, laver, rincer, puis laisser sécher.**
- **Sur fonds déjà peints (peintures brillantes ou satinées)** : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Eliminer totalement les anciens badigeons.**
- **Pour une meilleure durabilité et résistance, utiliser une sous-couche adaptée au support.**
- **Sur fonds poreux :**
 - *En intérieur* : appliquer en impression notre **SOUS-COUCHE UNIVERSELLE, TECHNIPRIM ÉVOLUTION** ou **THELOPRIM AQUA** (Ecolabel).
 - *En extérieur* : appliquer en impression notre **THELEFILM EXTER 2** ou **RAVALPRIM**.
- **Si présence de mousses, champignons ou algues**, effectuer au préalable un traitement curatif de la surface à peindre avec notre **THELOCIDE**. En cas de forte contamination par les micro-organismes de la surface à traiter, passer le nettoyeur à haute pression d'eau. Appliquer le **THELOCIDE**, puis laisser sécher sans rincer.
Voir les fiches techniques des produits cités.

Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1.
- **Cas général** : Appliquer 2 couches successives en respectant un temps de séchage de 12 heures entre les 2 couches.
- **Sur fonds neufs, appliquer 2 couches comme suit :**
 - 1ère couche de peinture préalablement diluée de 5 à 10% d'eau.
 - 2e couche de peinture non diluée.
- **Ce produit n'est pas destiné à être appliqué sur RPE (revêtement de peinture épais)**
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.
- **En intérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'Humidité relative.**
- **En extérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 80% d'Humidité relative.**
- **Produit à mélanger avant utilisation.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine non ouvert. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.

Hygiène et sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site www.theodore-batiment.fr ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THÉOLAUR Peintures

ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : 03 61 26 54 96

Mail : contact@theodore-batiment.fr www.theodore-batiment.fr

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015