



Peinture anti humidité pour des murs humides de salle de bain ou cave : ARCASCREEN

DESCRIPTION PRODUIT

Peinture anti-humidité microporeuse ARCASCREEN :

Notre peinture anti-humidité ARCASCREEN est un produit anti humidité microporeux en phase solvant à base de ciment blanc et de résine acrylique (type Plioway).

AVANTAGES PRODUIT

- Pénètre en profondeur dans les pores des matériaux.
- Empêche le cloquage et le décollement des peintures provoqués par l'humidité dans les murs
- Bloque la circulation de l'eau dans le réseau capillaire.
- Applicable même sur supports humides.
- Garanti microporeux. Laisse respirer le support.
- Recouvrable, le cas échéant, par papiers peints, enduits ou peintures microporeuses (éviter les peintures à film fermé, les textiles muraux, les papiers peints vinyls).
- Résiste à l'alcalinité des supports.
- Couleur : Blanc mais peut être teinté avec des colorants universels (2 % maximum).
- Arcascreen est lessivable.
- Finition : mate.

DESTINATION

Peinture anti-humidité pour locaux régulièrement humides ou mal ventilés (salles de bains, caves sous-sols et soubassements **non enterrés**, vieux murs). Dans le cas de murs enterrés il faudra vous orienter vers notre enduit de cuvelage Arcacim Cave.

MATÉRIAUX ELIGIBLES

Applicable en intérieur ou extérieur sur support neuf ou ancien, béton, ciment, plâtre ou briques.

APPLICATION

OUTILS REQUIS

Pinceau, brosse, rouleau - Nettoyage du matériel : White Spirit ou nettoyant Spécial Pinceau (Gamme Arcane).

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent être nettoyés et débarrassés des salissures (peinture, graisse, boue, champignons, etc.), des enduits de ciment cloqués et non adhérents et des moisissures et des algues avec notre PRODUIT FONGICIDE. Si nécessaire, enlever les vieilles peintures ou toutes autres salissures.

MISE EN OEUVRE

- Arcascreen, prête à l'emploi, s'applique sur tous les supports maçonnerie bruts ou enduits de ciment.
- L'application sur support légèrement humide est possible.
- Remuer avec soin avant et pendant l'application pour conserver un mélange homogène.
- Appliquer une 1ère couche sur le mur propre.
- 24h après appliquer une 2ème couche si besoin en fonction de la nature du support et de l'aspect de la 1ère couche (recommandé).
- Diluant adapté : White Spirit

RECOMMANDATIONS

Lors de fortes pénétrations d'eau ou de murs enterrés, il est recommandé d'utiliser l'enduit d'étanchéité spécialement conçu à cet effet : enduit de cuvelage ARCACIM.

Pour une meilleure efficacité du produit nous avons opté pour une formulation solvantée : le produit peut donc dégager une odeur de solvant à l'application. Cette odeur disparaîtra rapidement avec une bonne ventilation de la pièce dans les jours qui suivent.

- Mentions légales : Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Équipements de protection individuelle. Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

PROTECTION

Aucune protection particulière.

SÉCHAGE

Indications données à 20°C

- Séchage : 2 à 4 heures
- Recouvrable : 12 heures

ENTRETIEN

Éviter les nettoyages haute pression.

CONSOMMATION

3 à 4 m² au litre et à la couche, soit en moyenne 0.3 litre par m² et par couche. Appliquer 1 à 2 couches en fonction de la nature et de l'état du support (exemple : parpaing brut, compter 2 couches). Pour une meilleure efficacité nous conseillons 2 couches.

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine - Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs



FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1995

PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ - PEINTURES & ENDUITS DÉCORATIFS

FICHE DE MISE EN OEUVRE

video

Vidéo