



Den Braven

Ficha Técnica

Den Braven Antigoteras

Tela Líquida impermeabilizante



Descripción del Producto

Tela líquida impermeabilizante, es para el revestimiento continuo, sin juntas, de cubiertas y suelos. Se aplica fácilmente sobre la mayoría de las superficies, formando una capa gruesa de protección impermeable, después de su curación. Buena adherencia a la mayoría de las superficies de construcción. Tiene propiedades de puente de unión, incluso a bajas temperaturas. Mantiene la elasticidad después de su curación. Resistente al envejecimiento y a los rayos UV. Su elevada viscosidad permite obtener una membrana impermeabilizante con un elevado espesor y con un rápido tiempo de secado, formando una capa homogénea.

Ventajas

- Impermeable
- Transitable
- Elevada elasticidad
- Buena adherencia sobre el metal
- Resistente a los rayos UV
- Listo al uso
- Tixotrópico
- No descuelga
- Puente de unión en grietas
- Impermeabilización sin fisuras

- Elasticidad duradera

Aplicaciones

Impermeabilización de:

Cubiertas con una inclinación mínima de un 3%, telas asfálticas dañadas, chapas de cubiertas de zinc, tejas, planchas de fibrocemento, cerámicos, mallas de metal, zonas de unión de chimeneas, claraboyas, canalones y uniones entre suelos y paredes, etc.

Método de aplicación

Una vez abierto el envase, remover hasta obtener un producto homogéneo. Es necesario una primera aplicación en forma de imprimación, diluir el producto con agua en una proporción de 1:1 y aplicar en toda la superficie, especialmente en las zonas afectadas por posible corrosión. Después de 24/48 horas, aplicar una nueva mano de Tela Líquida, diluida en un 15-20 % de agua. Para tener una mayor resistencia mecánica es recomendable armar el producto (fibra de vidrio o malla) sobre la mano anterior, estando fresco el producto. Una vez armado con malla o fibra, sellarlo posteriormente con una nueva mano de Tela Líquida sin diluir. Es necesario asegurarse que la esta totalmente cubierta la fibra de vidrio o malla. En las zonas de unión entre las paredes y techos, se debe aplicar un cordón butílico con el fin de reforzar y asegurarse un sellado elástico permanente. Cada una de las manos aplicadas deben ser protegidas contra la lluvia, durante 48 horas por lo menos. No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.

Datos Técnicos

Densidad	1,45 g/cm ³
----------	------------------------

Preparación de la superficie y acabado

Aplicar con pincel, brocha, rodillo de pelo corto o pulverizado. Para una correcta aplicación es necesario limpiar previamente la superficie a tratar, eliminando todos los restos de grasas, polvo y suciedad. La superficie debe estar totalmente limpia, debe tener una superficie sólida, exenta de partículas sueltas o en proceso de degradación y de restos pinturas antiguas. Eliminar cualquier resto de óxido en las chapas de las cubiertas, barrer la superficie para eliminar resto de óxido de la operación anterior.

Colores

- Blanco
- Gris



Den Braven

Den Braven España
Av. Sur Aeropuerto de Barajas 16. Ed. 7, 4º D., Madrid
T +34 910 835 014 | E comercial@denbraven.es

2017-11-15 19:34:11 UTC



Den Braven

Ficha Técnica

Better
results
through
knowledge

Den Braven Antigoteras

Tela Líquida impermeabilizante

- Terracotta

Embalaje

- Baldes 1 kg
- Baldes de 5 kg
- Baldes de 21 kg

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento

Almacenar siempre en un lugar fresco y seco, a una temperatura entre +5°C y +25°C y al abrigo de la luz solar. Válido durante 24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original cerrado y en las condiciones de almacenamiento apropiadas

Instrucciones de seguridad e higiene

La ficha de Salud & Seguridad debe ser leída y entendida antes de utilizar el producto. Esta ficha se encuentra disponible a requerimiento a través de la página web de Den Braven.

Garantía / Responsabilidad

Den Braven garantiza que su producto cumple, dentro de su vida útil especificada con todas sus especificaciones.

Renuncia

Toda la información contenida en el presente documento y en todas nuestras publicaciones (incluyendo las disponibles vía electrónica) se basa en nuestro conocimiento actual y en nuestra propia experiencia y es propiedad intelectual exclusiva de Den Braven. Este documento no puede ser copiado, mostrado a terceros, reproducido, comunicado públicamente o utilizado en forma alguna sin un consentimiento por escrito de Den Braven. La información técnica contenida en este documento sirve como indicación y no es exhaustiva. Den Braven no será responsable por cualquier daño, ya sea directo o indirecto, provocados por errores editoriales, por documentos incompletos o incorrectos. Esto incluye pero no se limita a, errores o falta de exactitud dadas por cambios tecnológicos o cualquier estudio o investigación realizados desde la fecha de publicación de este documento y la fecha en la cual se adquiriera el producto. Den Braven se reserva el derecho de enmendar el presente documento y otros documentos relacionados. Den Braven no será responsable por daños, ya sean directos o indirectos, si el producto no es utilizado en la forma indicada en este documento. El usuario debe leer y comprender la información de este documento y de cualquier otro relacionados al producto antes de la utilización del mismo. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas requeridas para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso para el cual se adquirió. No poseemos influencia en la forma en que se aplique el producto o las circunstancias relacionadas con tal evento durante su almacenamiento o transporte y no aceptaremos ninguna responsabilidad legal por daño. Todas las entregas se realizan de acuerdo a nuestros términos y condiciones generales y han sido archivadas y registradas en la Cámara Holandesa de Comercio.



Den Braven

Den Braven España
Av. Sur Aeropuerto de Barajas 16. Ed. 7, 4º D., Madrid
T +34 910 835 014 | E comercial@denbraven.es

2017-11-15 19:34:11 UTC