



BARNIZ MARINO TITAN YATE

Brillante
COD. 045

DESCRIPCION

Barniz alquídico con filtros ultravioletas.

- Larga resistencia y duración.
- Secado por oxidación.
- Mayor resistencia en ambientes marinos y de agua dulce.
- Gran retención de brillo
- Dureza y elasticidad.
- Resistente al desgaste.
- Facilidad de aplicación.

CAMPOS DE APLICACION

Para el barnizado de la madera en embarcaciones recreativas, de pesca y otras construcciones en zonas costeras o en ambientes muy húmedos.

DATOS TECNICOS

Naturaleza:	Alquídica
Aspecto:	Brillante
Color:	Incoloro
Densidad:	0,92 - 0,94 kg /l
Secado, 23°C 50% HR:	6 - 7 h
Repintado:	24 h
Diluyente y limpieza utensilios:	Disolvente Sintéticos y Grasos o Aguarrás Mineral
Aplicación y dilución:	Pistola aire Rodillo Brocha
Dilución:	20 - 30 % Máx. 3 % Máx. 3 %
Rendimiento:	14 - 18 m ² /l
Punto de Inflamación:	43 °C Seta flash copa cerrada
Volumen Sólidos:	57 - 59 %
Espesor recomendado:	75 - 100 μ de película seca
En envases de:	4 l, 750 y 375 ml.

Variaciones de temperaturas, humedad, grosor, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar lijada, limpia, seca y exenta de sal (lavarla). No barnizar a pleno sol, ni con rocío.

Madera Nueva: Diluir la primera capa con 20 - 30 % de Disolvente para Sintéticos. Lijar entre capa y capa. Terminar con 2 - 3 capas de Barniz Marino Titán Yate.

Madera ya barnizada: Eliminar totalmente el barniz agrietado o desprendido. Lijar el viejo barniz bien adherido hasta matizar; y aplicar 2 - 3 capas de Barniz Marino Yate, tal cual.

Maderas duras (Teca, Iroco, Maderas Tropicales, etc.) y Maderas resinosas (Melis, pino, etc.): Lavado a fondo con Diluyente Titán Yate (para eliminar la resina). Diluir la primera capa con 10% de Disolvente Titán. Esperar 24 horas para observar posible exudación de resina y retraso de secado del barniz. Si se produce, volver a proceder al lavado con diluyente Titan Yate. Lijar entre capa y capa. Terminar con 2 - 3 capas de Barniz Marino Yate, tal cual.

PRECAUCIONES

Antes de su uso leer detenidamente la etiqueta del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de edición: Junio 2010

Toda Ficha técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



INDUSTRIAS TITAN, S.A.

P. Pratense, c/114, 21 - 08820 El Prat de Llobregat
ESPAÑA Tel: +34 934 797 494

R. Fonte Cova - Ap. 2020 - 4471-908 Avioso Maia
PORTUGAL Tel: +351 229 865 450

www.fitanlux.com

