

# Enduit garnissant pâte Bostik

ENDUIT MURAL

***L'enduit garnissant permet d'aplanir les surfaces à relief irrégulier et les murs endommagés.***



## DESTINATIONS

Tous supports : plâtre, plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment et brique. Tous supports bruts ou peints.

Destination : intérieur.

## AVANTAGES

- Application en couches épaisses
- Finition lisse
- Idéal pour recouvrir les crépis

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Enduit en pâte.

Temps d'intervalle entre 2 couches : 2 à 6 heures (en fonction de l'épaisseur).

Poncer légèrement après séchage complet : 12 à 24 heures.

## MISE EN OEUVRE

### OUTILS



### PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être sain, dur, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).

### 1/ APPLICATION

Appliquer l'enduit sur le mur à l'aide d'un couteau à enduire.

### 2/ LISSAGE

Lisser à l'aide de la taloché lisseuse.

### 3/PONCAGE

Poncer légèrement après séchage complet : 12 à 24 heures.

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

- Ne pas utiliser pour des applications en extérieur.
- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

**NETTOYAGE**


Nettoyer les outils à l'eau.

**CONSERVATION**

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

**CONDITIONNEMENTS**

Code	UC	PCB	GENCOD
30604343	Seau plastique 15 kg	1	3549212471309

**SECURITE**

- Le port de masque est recommandé lors du ponçage.
- Lire l'étiquette avant utilisation.
- Tenir hors de portée des enfants.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

