

Enduit 4 en 1 poudre Bostik

ENDUIT MURAL

L'enduit de rebouchage rebouche, égalise, lisse et colle en un seul geste.



DESTINATIONS

L'enduit 4 en 1 rebouche et égalise les trous, cavités, fissures, fentes, saignées ou rayures jusqu'à 3cm de profondeur. Il colle les plaques de plâtre, cloisons, carrelage (20cm x 20cm maximum sur des petites surfaces uniquement). Lissage pelliculaire (1mm).

Tous supports : plâtre, plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment et brique. Tous supports bruts ou peints.

Destination : intérieur.

AVANTAGES

- Rebouche jusqu'à 3 cm
- Rebouchage très résistant
- Lissage de finition

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Enduit en poudre.
Délai d'utilisation : environ 2 heures.
Poncer légèrement après séchage complet : 12 à 24 heures.
Délai avant pose de revêtement : 12 à 24 heures.

MISE EN OEUVRE

OUTILS



PRÉPARATION DU MUR

Le support doit être dur, sain, sec, propre, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, broser et lessiver si nécessaire). Avec un grattoir triangulaire, élargir la fissure puis dépoussiérer.

PRÉPARATION DE L'ENDUIT

Dilution : 1 volume d'eau pour 2,5 volumes de poudre ou 1kg poudre pour 470ml d'eau.
- Verser la poudre dans l'eau.

- Laisser imbiber puis malaxer jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

REBOUCHAGE

- Remplir abondamment la fissure à l'aide d'un couteau de peintre.
- Croiser les passes afin de faire pénétrer l'enduit au fond de la fissure.
- Lisser la surface à l'aide du couteau à enduire.
- Pour égaliser, appliquer l'enduit en couche épaisse et éliminer les excédents avec le bord de la lame.

ÉGALISAGE OU LISSAGE

- Appliquer l'enduit sur le mur à l'aide d'un couteau à enduire.
- Lisser à l'aide de la lisseuse.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils à l'eau.


CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30604207	Boîte carton 1 kg	6	3549212470531
30604214	Sac papier 5 kg	4	3549212470609
30604493	Sac papier 15 kg	1	3549212471729

SECURITE



- Le port de masque est recommandé lors du ponçage.
- Lire l'étiquette avant utilisation.
- Tenir hors de portée des enfants.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

