

Enduit rebouchage façade pâte Bostik

ENDUIT MURAL

L'enduit de rebouchage façade permet de reboucher et égaliser les trous, cavités, fissures et fentes mouvantes jusqu'à 1 cm.



DESTINATIONS

Tous supports : mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment et brique. Tous supports bruts ou peints.

Destination : extérieur.

AVANTAGES

- Formule enrichie en fibre
- Enduit souple
- Très bonne résistance

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Enduit en pâte.

Couleur blanche.

Temps d'intervalle entre 2 couches : 12 à 24 heures.

Délai avant pose de revêtement : 24 à 48 heures.

MISE EN OEUVRE

OUTILS



PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être dur, sain, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, broser et lessiver si nécessaire). Avec un grattoir triangulaire, élargir la fissure puis dépoussiérer.

1/APPLICATION

Remplir abondamment la fissure à l'aide d'un couteau de peintre.

2/LISSAGE

Lisser la surface à l'aide du couteau à enduire.

Croiser les passes afin de faire pénétrer l'enduit au fond de la fissure.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.
- Les temps de séchage, de ponçage et de recouvrement sont assujettis à la température, l'humidité, la nature du support et l'épaisseur appliquée.

NETTOYAGE

Nettoyage à l'eau.

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30604399	Seau plastique 4 kg	1	3549212471453
30604401	Pot plastique 1.5 kg	6	3549212471477

SECURITE

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



- Le port de masque est recommandé lors du ponçage.
- Lire l'étiquette avant utilisation.
- Tenir hors de portée des enfants.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

