



Peinture Bois – Microporeux Satin 0.5 L - 2.5 L – 10 L

Caractéristiques :

Peinture bois microporeuse intérieur / extérieur. Prêt à l'emploi, facile d'application, résistant aux intempéries et aux U.V, protège et décore durablement. Disponible en Banc, Blanc cassé, Ton bois, Rouge Basque, Brun normand, Vert olivier, Vert Sapin, Vert marin, Bleu Lavande.

Supports :

Tous supports en bois bruts ou recouverts d'une ancienne peinture tels que portes, fenêtres, volets, portails, meubles et parties métalliques.

Préparation des fonds :

Le support doit être sain, sec, propre et exempt de substances pouvant empêcher l'adhérence du produit mis en œuvre.

- *Sur supports neufs ou absorbants* : Poncez les aspérités et dépoussiérez. Appliquez une première couche en diluant à 5% d'eau ou appliquez une sous-couche adaptée selon la nature du support (ex: bois exotiques)
- *Sur les anciennes peintures bien adhérentes* : Brossez la surface, dépolissez-la par un ponçage fin si le revêtement actuellement en place est satiné ou brillant. Lessivez, rincez à l'eau claire et laissez sécher.
- *Sur les anciennes peintures mal adhérentes* : Décapez par tout moyen adapté. Rebouchez, laissez sécher et poncez les aspérités. Epoussetez. Appliquez une sous-couche adaptée.
- *Sur métaux ferreux* : appliquez en sous-couche Alpina Fer

Conseil d'application :

Sur support préparé, appliquez en deux couches pures ou première couche diluée au maximum avec 5% d'eau.

Mélangez soigneusement avant emploi. Appliquez entre 8°C et 30°C, humidité de l'air inférieure à 65%. La peinture bois microporeuse satin s'applique en croisant à l'application. Application en 2 couches au rouleau et pinceau.

Information technique :

* Recouvrable : 8 heures à 20°C et à 65% d'humidité relative.

Attention : Une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

*Consommation :

Environ 10 m²/L par couche selon l'absorption du support.



Fiche Technique Alpina peinture bois microporeux satin – Edition 11/2013, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES

Tél : 03.22.38.39.48 – Fax : 03.22.38.39.59 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>

Nettoyage des outils : A l'eau après l'emploi. Pendant les pauses, garder les outils trempés dans la peinture ou dans l'eau.

Conservation :

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

Précautions d'usage :

Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.

Ne pas verser dans les canalisations. Laisser sécher les restes du produit dans un récipient et évacuer selon les prescriptions légales en vigueur.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d): Maximum 130 g/l (2010). Ce produit contient max 130 g/l COV
