

FICHA TÉCNICA

BARNIZ PARQUET Y ESCALERAS AL AGUA

Art. 8522 - BRILLANTE



DESCRIPCIÓN

Barniz al agua con resinas acrílico-uretanadas que proporciona una excelente resistencia a la abrasión, al impacto, al agua y a las manchas. Aspecto y tacto de madera natural, gran transparencia y secado rápido.

PROPIEDADES PRINCIPALES

- ◆ Resistente a la abrasión
- ◆ Con poliuretano y ceras
- ◆ Repele el agua. Hidrófugo.

CERTIFICACIONES

- ◆ Certificación Euroclases de reacción al fuego en categoría C s3 d0 . Los productos que cumplen la normativa Euroclases presentan una buena resistencia al fuego.
- ◆ Certificación No Toxicidad (UNE-EN 71-3): Certifica que la pintura no contiene sustancias tóxicas.

USOS

Interior. Para el barnizado de suelos de madera o corcho, escaleras, barras de bar y donde se precise una elevada resistencia a la abrasión en interior.

PRESENTACIÓN

Color: Incoloro.

Aspecto: Brillante

Formato: 750 ml y 4 L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición:

Vehículo fijo: Resinas acrílicas-uretanadas

Disolvente: Agua

Densidad: 1,04 ± 0,02 gr/cc a 25° C (según color)

Rendimiento: 10-14 m²/Lt (aproximado y según soporte).

Secado: (según color, espesor aplicado y temperatura ambiente)

Total: 1 horas.

Repintado: 4 horas.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación: De 5° a 35°C (temperatura ambiental y del soporte).

Número de capas: 2 o 3 capas en función de la porosidad del soporte y la aplicación

Útiles de aplicación: Brocha, pistola, rodillo.

Dilución: Producto listo al uso. Para pistola deberá diluirse máximo un 15% con agua hasta conseguir la viscosidad adecuada.

Limpieza: Agua.

PREPARACION DEL SOPORTE

La madera debe estar exenta de ceras, limpia y seca (con menos del 15% de humedad).

Maderas nuevas: Lijar la madera en sentido de la veta con lija de grano fino y limpiar. Recomendamos sellar el poro con Tapaporos al agua Tollens Xilodex.

Maderas barnizadas: En buen estado, lijar y eliminar el polvillo resultante. Comprobar previamente la compatibilidad de éste producto con el barniz antiguo. En mal estado, eliminar restos de barniz anterior acuchillando la superficie.

Maderas resinosas o tropicales y resto de superficies, consultar servicio técnico.

MODO DE EMPLEO

Remover el producto con una espátula. Producto listo al uso. Aplicar de dos a tres capas según el acabado deseado, lijando entre capas una vez seco y eliminando el polvillo resultante. No deben transcurrir más de 24 horas entre capa y capa.

Puesta en servicio en 48h.

PRECAUCIONES Y CONSERVACIÓN DEL ENVASE

Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco y alejado de fuentes de calor y heladas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad

CONSEJOS ECOLÓGICOS

Los restos de pintura y envases usados no pueden ser depositados junto a la basura doméstica, sino recogidos en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las Autoridades locales, cuya normativa sobre retirada de residuos deberá respetarse.

NORMATIVA DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV)

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): Límite 2010: 140 g/l. Contenido máx. en COV: 140 g/l.

TELÉFONO ASISTENCIA TÉCNICA MADERA 900 103 672
Teléfono de Servicio de Atención al Cliente: 901 11 88 88

Revisión: 0

Fecha de edición: Enero 2015

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

MATERIS PAINTS ESPAÑA, S.L. – C/. Francia, 7 P.I. Pla de Llerona - 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona-España)
Tel: 938 494 010 – Fax: 938 400 161 e-mail: comercial@materispaints.es – <http://www.tollens.es>