



Peinture Sol 0.5 L - 2.5 L

Caractéristiques :

Peinture sol intérieure. Prête à l'emploi, bonne résistance à l'usure.

- Protège et décore
- Résiste à l'humidité, à l'abrasion et aux pneus chauds
- Lessivable

Supports :

Sols en bois, béton, ciment et ancienne peinture de sol bien adhérent.

Préparation des fonds :

Le support doit être sain, sec, propre et exempt de substances pouvant empêcher l'adhérence du produit mis en œuvre.

Sur supports en béton ou ciment neufs: Pour enlever la laitance, poncez la surface ou traitez avec un produit de dérochage suivi d'un lavage soigné.

Sur supports en bois neufs: Poncez la surface et époussetez soigneusement.

Sur les anciennes peintures bien adhérentes : Brossez la surface, dépolissez-la par un ponçage fin si le revêtement actuellement en place est satiné ou brillant. Lessivez, rincez à l'eau claire et laissez sécher.

Sur les anciennes peintures mal adhérentes : Décapez par tout moyen adapté pour revenir au support brut. Rincez à l'eau claire afin d'éliminer toute trace de décapant et laissez sécher.

Remarque : L'application d'une peinture de sol relève de travaux soignés nécessitant une préparation des fonds de grande qualité pour un résultat optimal.

Le sol devra présenter une légère porosité. Il est possible de vérifier la porosité du support par le test de la goutte d'eau : si la goutte d'eau reste en surface, appliquez une solution aqueuse d'acide chlorhydrique (4 volumes d'eau pour 1 volume d'acide). Si ce test est correct, rincez et laissez sécher.

Conseil d'application :

Sur support préparé, appliquez la première couche diluée de 5 à 10% d'eau. Appliquez ensuite une à deux couches en fonction de l'utilisation prévue. Une utilisation intense nécessite minimum 3 couches.

Mélangez soigneusement avant emploi. Appliquez entre 8°C et 35°C, hygrométrie inférieure à 70%. Ne pas appliquer en plein soleil, ni par temps humide ou menaçant.

La peinture sol s'applique en croisant à l'application. Application en 2 à 3 couches au rouleau et à la brosse.

Fiche Technique Alpina peinture sol – Edition 01/2018, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES

Tél : 03.22.38.39.48 – Fax : 03.22.38.39.59 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>

Information technique :

*Sec au toucher : 4 à 6 heures à 20°C et 65% d'humidité relative.

* Recouvrable : 24 heures

Attendre le séchage de la 1^{ère} couche avant d'appliquer la couche suivante. Attendre le séchage complet avant remise en service des locaux.

Attention : Une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

Le délai de remise en service est de 24h pour les piétons et de 72h pour les véhicules. Le durcissement complet du film prendra 10 jours. Circuler avec précautions les 1ers jours de mise en service.

*Consommation :

Environ 10 m²/L par couche selon l'absorption du support.

Nettoyage des outils : A l'eau après l'emploi. Pendant les pauses, garder les outils trempés dans la peinture ou dans l'eau.

Conservation :

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

Précautions d'usage :

Conserver hors de portée des enfants. Assurer une bonne aération pendant l'application et le séchage. Ne pas manger, ne pas boire, et ne pas fumer pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et en terre.

Ne pas respirer les brouillards/aérosols/brumes.

Contient de la benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i): Maximum 140 g/l (2010).
--

Ce produit contient max 60 g/l COV

Fiche Technique Alpina peinture sol – Edition 01/2018, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES

Tél : 03.22.38.39.48 – Fax : 03.22.38.39.59 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>