

Une seule  
peinture  
multi-supports

Murs et boiseries,  
meubles-plans  
de travail, carrelage  
mural, métaux  
non ferreux

Sans sous-couche,  
sans décapage

Prête à l'emploi

Séchage rapide 2h

Ultra résistante

Lessivable

Economique

Spécial intérieur

# Peinture de Rénovation Cuisine & Bains



## DESTINATION ET PRÉSENTATION

- La PEINTURE DE RÉNOVATION BLANCHON est une peinture monocomposant sans odeur et multi-supports (bois, mélaminé, carrelage mural, métaux non ferreux, anciennes peintures) pour décorer et rénover les cuisines et salle de bains.
- Les qualités exceptionnelles de sa formulation permettent une application directe, sans sous couche, sans décapage, pour une adhérence parfaite ainsi qu'une haute résistance aux usages domestiques: taches, rayures, chocs, lavages répétés : eau, liquide vaisselle, nettoyants multi-usages. La PEINTURE DE RÉNOVATION apportera en deux couches un bon rendu et un bon pouvoir garnissant.
- De part sa simplicité d'application, sa rapidité de séchage et sa diversification des supports, elle permet une réelle économie et est une vraie alternative aux chantiers neufs. Chantier fini en deux jours pour une surface moyenne de 11m<sup>2</sup>.
- **12 couleurs disponibles, aspect satiné** : blanc, blanc cassé, crème, beige cendré, marron glacé, rouge andalou, vert anis, gris lin, gris poivré, anthracite, noir, bleu canard.

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports doivent être sains, propres et secs, sans trace de gras.
- Sur meubles, plan de travail mélaminés, stratifiés, anciennes finitions (peinture, lasure, vernis), sur bois : égrener (papier abrasif grain 100-120) le support et dépoussiérer. Dégraisser avec le DILUANT SYNTILAC® BLANCHON.
- Sur Carrelages muraux (poreux ou faillancés): dégraisser avec le DILUANT SYNTILAC® BLANCHON en insistant sur les joints et en prenant soin d'éliminer toutes traces de moisissures et de produits. En cas de joints siliconés, les retirer avant d'appliquer la peinture puis refaire les joints après application.
- Sur métaux non ferreux (alu, cuivre, zinc, laiton...) : dégraisser avec le DILUANT SYNTILAC® BLANCHON.
- Sur murs (peints, crépis) : éliminer les parties non adhérentes et dépoussiérer.

\*sur bois huilés ou cirés : poncer à blanc et dégraisser avec le DILUANT SYNTILAC® BLANCHON.

## APPLICATION

- Prêt à l'emploi (ne pas diluer). Bien agiter avant utilisation.
- Appliquer 2 couches au pinceau ou au rouleau laqueur à 2 heures d'intervalle. Ne pas dépasser 48h entre chaque couche.
- Pour obtenir un aspect ultra brillant, utiliser le VERNIS DÉCO EFFET LAQUÉ BLANCHON (voir fiche technique) en couche de finition. Toutes les performances sont atteintes après 7 à 10 jours de séchage. Prendre quelques précautions les premiers jours : éviter le nettoyage, les chocs... Ne s'applique pas sur les bacs de douche, baignoires, cabines de douche, lavabos, vasques, sols, carrelages horizontaux.

## Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- Essorer soigneusement le matériel après application ; bien l'essuyer.
- Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
- Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
- Bien refermer l'emballage après usage.
- Déposer le contenant vide en déchetterie.
- Il conviendra de s'adresser aux autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

**Blanchon**

# Peinture de Rénovation Cuisine & Bains

## SÉCHAGE, DURCISSEMENT ET MISE EN SERVICE

- Séchage recouvrable : 2 heures environ.
- Dureté définitive en 10 jours.

## RENDEMENT

- 12 m<sup>2</sup> au litre par couche selon la porosité du support.

## RÉNOVATION

- La Peinture de Rénovation Blanchon est rénovable par elle-même, après un léger dépolissage (grain 120).

### DONNÉES TECHNIQUES

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| DESTINATION                 | PEINTURE DE RENOVATION CUISINE ET BAINS.  |
| TYPE DE RÉSINES             | RÉSINE HAUTE PERFORMANCE  |
| CLASSIFICATION AFNOR        | Famille 1, classe 7b2   |
| DENSITÉ                     | 1.2   |
| VISCOSITÉ                   | 2000 centipoises  |
| INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES | Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> ou sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> ) |

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en Décembre 2017.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50, 8<sup>ème</sup> Rue - CS 60019  
69800 SAINT-PRIEST CEDEX  
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21  
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09  
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

**Blanchon**

BLANCHON SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €  
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z

e-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com) - Site internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)