

MAT 78 HYDROPLUS

Peinture mate acrylique de finition, murs et plafonds, pour travaux soignés, en dispersion aqueuse

LES
MAÇONNERIES
INTÉRIEURES



ABSOLU
SYSTEM

Peintures, vernis et
produits connexes - NF 130
www.ecolabels.fr

peinture
intérieure

aqueux

DESTINATION

- Pour la décoration des maçonneries intérieures en travaux neufs ou d'entretien, murs et plafonds, en pièces sèches
- Etat de finition A

QUALITÉS DOMINANTES

- Très grande facilité d'application
- Aspect mat absolu régulier et homogène
- Très bonne opacité dès la première couche
- Ne tire pas les anciens fonds de peinture
- Blancheur parfaite durable dans le temps
- Label NF Environnement

TEINTES

Blanc et toutes teintes du nuancier Chromatic® et de la Collection Mate

DEGRÉ DE BRILLANCE

Mat $\leq 3\%$ sous 85°

Caractéristiques techniques

ASPECT	Poché fin
RENDEMENT	8 à 10 m ² /l
CONDITIONNEMENT	1 litre, 3 litres, 8 litres et 15 litres
DENSITÉ MOYENNE	1,47 ($\pm 0,05$) à 20 °C (densité variable selon les teintes)
EXTRAIT SEC EN VOLUME	37% ($\pm 2\%$)
EXTRAIT SEC EN POIDS	56% ($\pm 2\%$)
TEMPS DE SÉCHAGE (23° C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none">• Hors poussière : 30 minutes• Sec : 3 heures• Recouvrable : 12 heures• En atmosphère humide et par basses températures, le temps de séchage peut être modifié.
RÉSISTANCE À L'ABRASION HUMIDE	<ul style="list-style-type: none">• Norme NF EN 13300 : classe 2

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	<ul style="list-style-type: none">• Brosse acrylique• Rouleau polyamide texturé 12 mm• Pistolet
DILUTION	Prêt à l'emploi
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Eau (ou solvant si le produit a séché)

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

MAT 78 HYDROPLUS

Peinture mate acrylique de finition, murs et plafonds,
pour travaux soignés, en dispersion aqueuse

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Apprêts	Finition intérieure
Bétons et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Brossage Egrenage Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5% à 10% de White-spirit 	<ul style="list-style-type: none"> 2 couches de MAT 78 HYDROPLUS
Plâtres et dérivés Plaques de plâtre à épiderme cartonné	<ul style="list-style-type: none"> Egrenage Brossage, grattage Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5% à 10% de White-spirit ou ODYSÉE PRIM 	
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Ponçage Epoussetage Dégraissage si nécessaire 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5% à 10% de White-spirit ou EUROPRIMER+ 	
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Ponçage si nécessaire 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5% à 10% de White-spirit ou ODYSÉE PRIM 	
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Grattage Lessivage Rinçage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5% à 10% de White-spirit ou ODYSÉE PRIM 	

Observations

CLASSIFICATION NF T 36-005

Famille I, classe 7b2

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/l (2010).
Ce produit contient maximum 30 g/l COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.
Utiliser rapidement après ouverture.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.
Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com