

ORION SOLEIL SATIN

Peinture-laque glycérophthalique de finition

LES
LAQUES



DESTINATION

- Pour la décoration et la protection des menuiseries bois intérieures et extérieures et des menuiseries métalliques intérieures
- Etat de finition A

QUALITÉS DOMINANTES

- Structure gélifiée permettant une application extrêmement aisée
- Excellent rendu assurant une finition haut de gamme
- Excellent garnissant
- Très bon enrobage
- Excellente opacité
- Grande facilité d'entretien

TEINTES

Disponible dans les 1170 teintes du nuancier Chromatic®, 112 teintes de la Collection Mate, 15 teintes de la Collection Pop et 27 teintes de la Collection Inspiration Industrielle

DEGRÉ DE BRILLANCE

Satiné 20% sous 60° à 30 jours

Caractéristiques techniques

RENDEMENT	14 à 16 m ² /l
CONDITIONNEMENT	Blanc : 1, 3, 5, 10* et 15 litres Teintes Chromatic® : 1, 3, 10* et 15 litres selon les bases
DENSITÉ MOYENNE	1,44 (± 0,05) g/ml à 20 °C (densité variable selon les teintes)
EXTRAIT SEC EN VOLUME	64% (± 2%)
EXTRAIT SEC EN POIDS	80% (± 2%)
TEMPS DE SÉCHAGE (23 °C et 50% Humidité Relative)	<ul style="list-style-type: none">• Hors poussière : 4 heures• Sec : 7 à 8 heures• Redoublable : 24 heures• Ponçage entre 2 couches : 24 heures

* Disponible à suppression du 15 litres

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION	<ul style="list-style-type: none">• Brosse• Rouleau laqueur poils ras 4 mm ou rouleau microfibras 6 mm Pistolet : nous consulter
DILUTION	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	White-spirit

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

ORION SOLEIL SATIN

Peinture-laque glycérophthalique de finition

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Impression	Finition
Bois et dérivés neufs	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage Dégraissage (si nécessaire) Ponçage Epoussetage 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche d'ORION SOLEIL SATIN ou d'EUROPRIMER+ 	<ul style="list-style-type: none"> 2 couches d'ORION SOLEIL SATIN*
Anciennes peintures adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage Rinçage Ponçage (si nécessaire) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5 à 10% 	
Anciennes peintures peu adhérentes	<ul style="list-style-type: none"> Lessivage / Rinçage Grattage / Ponçage 1 couche d'impression adaptée Révision à l'enduit sur les parties remises à nu 	<ul style="list-style-type: none"> Pochonnage des parties enduites avec 1 couche de SUPER DULPRIM dilué de 5% à 10% 	
Métaux ferreux en intérieur	<ul style="list-style-type: none"> Elimination de la rouille par broyage, grattage Dérochage Epoussetage Dégraissage 1 couche d'impression adaptée sur les parties remises à nu 	<ul style="list-style-type: none"> 1 ou mieux 2 couches de CHROMAGUI dilué à 5% de White-spirit 	
Métaux non ferreux en intérieur	<ul style="list-style-type: none"> Brossage, grattage Dérochage Epoussetage Dégraissage 1 couche d'impression adaptée sur les parties remises à nu 	<ul style="list-style-type: none"> 1 couche de PRIMATEC dilué à 5% 	

*En extérieur, appliquer une couche supplémentaire de finition sur les surfaces inclinées à moins de 45° par rapport à l'horizontal. Les peintures à base de résines alkydes ou glycérophthaliques en phase solvant, du fait de leur mode de séchage par oxydation ont une tendance naturelle au jaunissement, particulièrement en absence de lumière du jour. Ce phénomène peut être accéléré par la présence de vapeurs d'ammoniaque issues de certains produits tels que certains nettoyants, colles, enduits, peintures acryliques...

Observations

NOTA	Après mélange, lors de la mise à la teinte, laisser impérativement reposer la peinture avant application jusqu'à la reprise totale de la consistance gel pour le confort et la qualité d'application.
CLASSIFICATION NF T 36-005	Famille I, Classe 4a
CLASSIFICATION COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/l (2010) Ce produit contient maximum 300 g/l COV Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR	Classe A+
POINT ÉCLAIR	Compris entre 21 °C et 55 °C
CONSERVATION	12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Se conformer aux indications portées sur l'emballage Fiche de données de sécurité disponible sur le site www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com