

MORTIER DE RÉPARATION BI-COMPOSANT À RETRAIT COMPENSÉ

MORTIER FIBRÉ THIXOTROPE A HAUTE ADHÉRENCE
SANS RETRAIT POUR TOUTES RÉPARATIONS EN ÉPAISSEUR DE 5
A 60 MM, S'APPLIQUE EN INTÉRIEUR COMME EN EXTÉRIEUR



AVANTAGES PRODUIT

- Prêt à l'emploi
- Thixotropique, Fibré, à retrait compensé
- Réparations horizontales et verticales
- Application intérieures et extérieures
- Très haute adhérence, porosité très fermée
- Résistances mécaniques élevées
- Résiste aux sels et aux cycles gel-dégel

DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Fabriqué en France
- Sans Solvants, Fortes Résistances à l'Abrasion



* émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



web

DÉFINITION ET PRÉSENTATION DU PRODUIT

MORTIER DE RÉPARATION BI-COMPOSANT À RETRAIT COMPENSÉ est un mortier de réparation en kit, thixotropique, fibré et à retrait compensé, pour toutes réparations horizontales ou verticales, en intérieur comme en extérieur, en épaisseur jusqu'à 6 cm.

MORTIER DE RÉPARATION BI-COMPOSANT À RETRAIT COMPENSÉ résiste aux cycles gel-dégel.

DOMAINES D'APPLICATION

MORTIER DE RÉPARATION BI-COMPOSANT À RETRAIT COMPENSÉ est caractérisé par ses résistances mécaniques initiales et finales très élevées, sa porosité très fermée et sa haute adhérence sur béton.

MORTIER DE RÉPARATION BI-COMPOSANT À RETRAIT COMPENSÉ est particulièrement conseillé pour la réparation, le bouchage et le reprofilage des éléments préfabriqués, la restructuration des ouvrages dégradés : radiers, dalles, poteaux, acrotères, balcons, corniches, réservoirs. MORTIER DE RÉPARATION BI-COMPOSANT À RETRAIT COMPENSÉ peut être mis au contact de l'eau potable.

MORTIER DE RÉPARATION BI-COMPOSANT À RETRAIT COMPENSÉ peut être également destiné à faire des réparations sur des pièces en béton jusqu'à 7 cm d'épaisseur (lèvres de joints, nez de marches, etc.).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<i>Composition :</i>	Poudre grise à base de liants hydrauliques, ciment NF EN 197-1, charges minérales NF EN 12620 et 13139, fibres et adjuvants spécifiques
<i>Aspect :</i>	Poudre + résine en dispersion.
<i>Couleur :</i>	Gris clair.
<i>Granulométrie :</i>	0 à 1,65 mm
<i>Densité poudre :</i>	1,35
<i>pH de la poudre :</i>	+/-12,5
<i>Densité de la gâchée :</i>	1.8
<i>Temps de fin de prise à 20°C :</i>	6 Heures 30
<i>Températures limite d'application :</i>	+ 5°C à + 35°C
<i>Limite de température de service :</i>	- 40°C à + 80°C
<i>Adhérence par traction :</i>	3 Mpa
<i>Tenue aux chocs répétés :</i>	60 chocs sans éclats
<i>Résistance à la compression :</i>	à 2 jours = 45 MPa à 7 jours = 60 MPa à 28 jours = 75 MPa
<i>Résistance à la flexion :</i>	à 2 jours = 8 MPa à 7 jours = 12 MPa à 28 jours = 14 MPa
<i>Comportement au feu :</i>	M0

PROCÈS VERBAUX – RÉFÉRENCES

CEBTP N°B958-5-4409 / B941-5-4170 : détermination du module d'élasticité statique, essai d'adhérence par traction sur dalle support à surface rugueuse, essai de tenue aux chocs répétés sur dalle support à surface rugueuse, essai de carbonatation accélérée selon le mode opératoire AFPC – AFREM, essai de perméabilité aux



web

liquides en pression sur éprouvettes à surface rugueuse, essai de tenue à l'eau de mer et à l'eau à haute teneur en sulfates.

Ciment Norme NF EN 197-1. Charges minérales Norme NF EN 12620 et NF EN 13139.

CONSEILS GÉNÉRAUX D'EMPLOI

1 - Préparation des supports

Les supports devront être propres, dégraissés et débarrassés de toutes les parties non adhérentes, traces de peinture, d'huile de décoffrage et des laitances. Les aciers seront brossés ou sablés pour éliminer la rouille et traités soit avec CONVERTISSEUR DE ROUILLE ET INHIBITEUR DE CORROSION ou encore avec DÉCAPANT PASSIVANT LIQUIDE DU BÉTON ET DE LA ROUILLE. Pour une impression et une protection des fers, utiliser PRIMAIRE ÉPOXY ANTI CORROSION. Mouiller le support abondamment jusqu'à saturation et évacuer totalement l'eau résiduelle avant le travail.

2 - Mise en œuvre

Bien agiter le bidon de résine et le verser dans le récipient de malaxage et rajouter la poudre en mélangeant les 2 composants dans les proportions du kit (4,17 kg de liant + 25 kg de mortier).

Le gâchage pourra s'effectuer manuellement ou au moyen d'une bétonnière ou d'un malaxeur électrique.

Une fausse prise sera constatée après le gâchage (1 à 2 minutes) remalaxer le produit et appliquer sans rajout d'eau.

Temps de mélange : 2 minutes minimum au malaxeur électrique.

4 minutes minimum en manuel.

Temps de repos de la pâte : 2 minutes.

Délai d'utilisation de la gâchée : environ 45 minutes à 20°C.

3 - Application

Appliquer MORTIER DE RÉPARATION BI-COMPOSANT À RETRAIT COMPENSÉ à la truelle en le serrant fortement et lisser la surface réparée à l'aide d'outils métalliques ou talocher au polystyrène. MORTIER DE RÉPARATION BI-COMPOSANT À RETRAIT COMPENSÉ peut être taloché ou lissé finement.

En cas de nécessité, pour éviter une dessiccation trop rapide, MORTIER DE RÉPARATION BI-COMPOSANT À RETRAIT COMPENSÉ pourra être protégé par RÉGULATEUR DE SÉCHAGE DU BÉTON, pulvériser directement sur le mortier frais.

Temps de prise :	à 5°C	à 20°C	à 35°C
Début de prise :	10 heures 30	5 heures 30	3 heures 30
Fin de prise :	13 heures	6 heures 20	4 heures 40

4 - Consommation

1,8 kg pour 1 litre de volume à remplir ou encore 1,8 kg par m² et par mm d'épaisseur.

5 - Finition

MORTIER DE RÉPARATION BI-COMPOSANT À RETRAIT COMPENSÉ peut rester brut ou recouvert par des peintures non saponifiables, des enduits décoratifs hydrauliques ou plastique.

Le délai de recouvrement est de 8 jours.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES ET SÉCURITÉ

Ne travailler que par température comprise entre + 5°C et + 35°C. MORTIER DE RÉPARATION BI-COMPOSANT À RETRAIT COMPENSÉ ne doit pas être utilisé sur support gelé ou en cours de dégel. Ne pas appliquer en épaisseur inférieure à 3mm. Pour les utilisations en grandes surfaces ou en grandes longueurs, respecter les règles habituelles concernant les joints.



web

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : non soumis à la réglementation des transports. A l'abri de l'humidité.

Stockage et conservation : Un an en emballage d'origine fermé dans des locaux secs à l'abri du gel.

TEINTE

Gris.

CONDITIONNEMENTS

Kit : 7 kg (6 kg de mortier + 1 kg de liant) et 29 kg (25 kg de mortier + 4 kg de liant).

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les éditions précédentes. Édition du 1^{er} trimestre 2021.



web