

PEINTURE DE SOL POLYURÉTHANE MONOCOMPOSANTE SOLVANTÉE SATINÉE

PROPRIÉTÉS : Feuil garnissant très dur - Rend les sols anti-poussières - Excellente résistance à l'usure et à l'abrasion (Taber Abraser/ charge 1 Kg/ meule CS 10/ 1000 tours: 40 mg) - Excellente résistance à l'eau, l'huile, graisse et solvant, hydrocarbures... Antipoussière.

DESTINATION : Sols intérieurs et extérieurs (ateliers, garages, magasins, sols industriels, etc...) soumis à un trafic important.

CARACTÉRISTIQUES



Aspect :	Satiné tendu, brillance 15-20
Teinte :	Nuancier sol 14 teintes en stock, toute teinte disponible sur commande avec délai, 3 bases pour machine à teinter : Blanc-P, Base M, Base TR
Densité :	1,34 +/- 0,05 (blanc)
Séchage :	Au toucher : 2 heures
Recouvrable :	minimum 5 heures - maximum 24 heures
Dureté définitive :	7 jours
Ouverture au trafic :	72 heures après application de la dernière couche
Valeur limite en UE :	Catégorie A/i : 500 g/l 2010 Ce produit contient au maximum : 380 g/l de COV Peinture sans formaldéhyde.
Extrait Sec en poids :	74 % +/- 0,5 (blanc)
Extrait Sec en volume :	56 % +/- 0,5 (blanc)
Rendement moyen :	9 à 10 m ² / L en fonction du support, soit environ 62 microns par couche
Conditionnement :	15 L - 3 L - 1 L



CONSERVATION : 12 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

CLASSEMENT FEU : M 1

CLASSIFICATION AFNOR : Famille I Classe 6 a (NFt 36 005)

**TECHNIQUE
& SERVICES**
TOUTES VOS SOLUTIONS PEINTURE

MISE EN OEUVRE


Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201. Se reporter systématiquement au DTU 59.3.

Application :

- Les sols doivent être secs, cohérents et non gras.
 - Pour les chapes neuves : éliminer les laitances avec le DEXOL puis rincer à l'eau claire, sinon appliquer le PLANIKA PRIM.
 - Pour les tâches de gras ou d'huile utiliser le MUSCLOR (pH neutre).
 - Afin d'améliorer l'accrochage, sur support poreux, il est conseillé d'appliquer le SOL PRIMER HYDRO ou diluer la 1^{ère} couche de DX SOL.
 - En cas de fond bloqué (non poreux) utiliser le PLANIKA PRIM.
 - Si les sols sont humides (>4 %) utiliser le PRIMAIRE F.H. 200.
 - Si les sols sont légèrement humides (maxi 6 %) et bloqués (non poreux) utiliser le PRIMAIRE FH 400.
 - Le DX SOL s'applique en deux couches espacées de 24 heures. Si on dépasse 36 heures : poncer légèrement afin de mater le support et donner de l'accrochage.
 - Ne pas appliquer directement sur chape ou ragréage anhydrite.
Ne pas appliquer à une température inférieure à + 6 °.
- Autres renseignements : téléchargez le SYSTEME SOL sur notre site.

Matériel : Rouleau antigoutte 12 mm ou laine court, brosse.

Nettoyage : White-spirit.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 12/01/18. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.