Enduit bitumeux d'imperméabilisation pour fondation parpaing maison : ARCAFONDATION

DESCRIPTION PRODUIT

Enduit Hydrofuge Bitumineux pour Fondation :

Enduit bitumineux en émulsion à structure alvéolaire, exempte de charges, qui assure l'étanchéité extérieure de tous les murs enterrés et des matériaux ou supports en contact permanent avec la terre - Obture l'orifice des canaux capillaires du béton (et autres matériaux) en formant un film continu et homogène. Il permet aussi de traiter et de protéger les bois et les métaux (pontons, toitures, embarcadères). Il permet aussi le collage d'isolant.

AVANTAGES PRODUIT

- Conserve une très bonne plasticité et élasticité dans le temps.
- Insoluble dans l'eau après séchage.
- Excellent pouvoir adhérent
- Forme un film noir, souple, parfaitement étanche et qui résiste aux agents chimiques de corrosion.
- Imputrescible.
- Recouvrable avec notrepeinture bitume / peinture goudron ARCASPHALT

DESTINATION

Assure l'imperméabilisation des murs enterrés et la protection des maçonneries et bois en contact avec la terre :

- murs enterrés,
- jardinières, bacs
- pontons,
- poteaux en bois
- piquets bois
- poteaux métalliques

MATÉRIAUX ELIGIBLES

S'applique sur tout support maçonnerie, même légèrement humide.
Peut également s'appliquer sur du bois et sur du métal.

APPLICATION

OUTILS REQUIS

S'applique à la brosse, à la spatule ou à la taloche. La brosse permet une bonne pénétration du produit dans la porosité.
Nettoyage du matériel : à l'eau directement après utilisation et aux solvants pétroliers après séchage.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes.

MISE EN OEUVRE

- Prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation.
- Il s'applique directement sur tous supports propres non gras, même légèrement humides.

Maçonneries:

- Humidifier légèrement avant application
- Appliquer une couche d'imprégnation diluée à 50% d'eau froide selon la porosité du support. (0.3 kg par m²)
- Appliquer successivement deux couches croisées d'ARCAFONDATION pures (0.6 kg par couche) à l'aide d'une truelle ou d'une brosse.

Pour une imperméabilisation légère : appliquer seulement une couche diluée dans 10 à 30% d'eau suivant la porosité du support (0.5 kg par m²)

Bois :

- Appliquer une couche d'imprégnation diluée de 5 à 50% d'eau froide selon la porosité du support. (0.3 à 0.6 kg par m²)
- Appliquer une à deux couches d'ARCAFONDATION pure (0.6 kg par couche) à l'aide d'une truelle ou d'une brosse.

Métaux:

- Appliquer une couche d'imprégnation diluée de 4 à 7% d'eau froide. (0.4 à 0.6 kg par m²)
- Appliquer une à deux couches d'ARCAFONDATION pure (0.6 kg par couche) à l'aide d'une truelle ou d'une brosse.

RECOMMANDATIONS

- Appliquer toujours en couche fine (Maximum 1 kg = 1 m² = 1 mm d'épaisseur).
- Laisser sécher entre chaque couche.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, par risque de pluies, de gel ou de neige, par temps venté

PROTECTION

Aucune protection particulière. Cependant pour assurer une bonne étanchéité de vos fondations il est recommandé de poser une membrane alvéolée de type Delta MS. Plus d'informations sur notre dossier spécial "comment étanchéifier des murs enterrés et des fondations".

SÉCHAGE

Temps de séchage : 2 à 5 heures
24 heures avant recouvrement ou remblai.

ENTRETIEN

- Stocker à l'abri du gel
- Se conserve 1 an en emballage d'origine

CONSOMMATION

- 1.5 à 2 kg par m² sur maçonnerie - sous-couche + 2 couches incluses
- 2 à 2.5 kg par m² sur agglomérés (parpaings) - sous-couche + 2 couches incluses
- 1,5 à 2 kg/m² sur toiture - sous-couche + 2 couches incluses
- 0,9 à 1,5 kg/m² sur bois et métaux - sous-couche + 2 couches incluses

CONSERVATION

- Stocker à l'abri du gel
- Se conserve 1 an en emballage d'origine