



Peinture Carrelage Piscine Pour Piscine Carrelée - ARCAPISCINE CARRELAGE

DESCRIPTION PRODUIT

Peinture piscine Polyuréthane HAUT DE GAMME spéciale carrelage, mosaïque:

Votre piscine en carrelage, mosaïque n'est plus au goût du jour ? Il a perdu de son éclat d'origine ou est taché ? Arcapiscine carrelage est une **peinture piscine d'imperméabilisation** et décoration à base polyuréthane mono-composante, aliphatique, qui ne jaunit pas, ne farine pas et forme un revêtement filmogène de protection. Résistante à tous les traitements d'eau piscine: résiste à la rétention permanente d'eaux potables, naturelles salées, chlorées, contenant des produits de traitements.

Plus résistante qu'une peinture piscine en phase aqueuse, époxy, chlorée, ou caoutchouc !

AVANTAGES PRODUIT

- Facile à appliquer (au rouleau ou par projection),
- **Vous pouvez appliquer toutes les couches de peinture sur la même journée.**
- Excellente recouvrance du carrelage, mosaïque
- Sèche très vite,
- Résistante au robot nettoyeur grâce à son fini très tendu qui évite l'abrasion,
- Couleurs très stables,
- Peinture non farinante,
- Forte résistance à l'abrasion,
- Résistant aux Traitements des Eaux de Piscine (chlore, ozone, sels...),
- Surface tendue et satinée facile d'entretien,
- Résistante aux cycles gel / dégel et aux intempéries,
- S'applique en extérieur et intérieur
- Sans paraben, sans phtalates,
- Bonne imperméabilité à l'eau,
- Lavable et lessivable,
- Applicable en horizontal et vertical.

INFORMATION ETIQUETTE

Le produit arcapiscine carrelage étant similaire au produit générique: Arcapiscine coque polyester et carrelage, vous recevrez un bidon portant le nom du générique

Un **aspect contemporain**, moderne qui donnera un look unique à votre piscine carrelée.

Un des revêtements piscine pour carrelage ou mosaïque les plus durables disponibles sur le marché!

Nous ne fabriquons et proposons pas de peinture piscine à base EPOXY car ce type de peinture est plus sensible aux UV. Sa résistance est bonne mais son plus gros inconvénient est que sa couleur se dégrade trop vite dans le temps à cause notamment des UV.

Un primaire est obligatoire pour un support carrelage / se référer à l'onglet Application

DESTINATION

La **peinture piscine ARCAPISCINE CARRELAGE** constitue le revêtement d'imperméabilisation et de décoration idéal pour toutes les piscines et bassins en carrelage, pâte de verre, mosaïque.

Applicable en horizontal, vertical et en sous-face.

Pour des piscines en béton vous pouvez vous référer à notre peinture piscine spécial béton: ARCAPISCINE
Pour des piscines en coque polyester merci de vous référer à notre peinture piscine ARCAPISCINE COQUE POLYESTER

MATÉRIAUX ELIGIBLES

Les supports admissibles sont notamment les suivants :

- Carrelage
- Pâte de verre
- Mosaïque

APPLICATION

OUTILS REQUIS

- **Un rouleau polyamide de 180 mm ou 100 mm avec une longueur de poils de 12 à 15 mm de long.**
- **Un pinceau plat 60 mm mini** pour les bordures, remontées en plinthes et endroits difficiles d'accès,
- Avec une raclette en caoutchouc type faïencier, suivi d'un coup de rouleau polyamide, sec (pour dégraisser) ou mouillé de peinture (pour graisser) suivant l'effet désiré, dans les cas de supports rugueux, structurés ou abimés,
- Par Projection au Pistolet Airless, pour les surfaces dégagées, techniquement difficiles d'accès pour l'applicateur ou les lieux où les projections de gouttelettes ne peuvent pas polluer.

Nettoyer les outils et matériels immédiatement après application avec du Xylène, de l'acétone ou un produit de la famille des MEC.

KIT OUTILLAGE COMPLET

Nous vous recommandons notre kit outillage complet spécial peinture piscine.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Une préparation minutieuse des supports est primordiale pour une réalisation optimale et durable.

Vidanger de votre piscine.

Si il y a un risque de pluie, nous vous conseillons de reporter vos travaux à une période plus sèche. Faites attention à la pluie après la mise en peinture qui peut affecter le temps de durcissement. Vous pouvez éventuellement bâcher en laissant un trou d'aération étanche afin de ne pas faire "suffoquer" le support et provoquer de l'humidité.

Nettoyage

Le support devra être propre, dégraissé, dépoussiéré sain et cohérent.

Dépoussiérer les parois et le fond par balayage ou aspiration du carrelage,

Nettoyer à l'aide d'un détergent, dégraissant adapté,

Laver avec un nettoyeur haute pression,

Éliminer les parties non adhérentes de joints ou de carreaux et les remplacer.

Détruire les dépôts verts avec notre Traitement fongicide,

Fissures: Ouvrir la fissure puis combler avec un mortier flexible qui sera ensuite recouvert d'un enduit de cuvelage adapté (nous consulter).

Ponçage

Poncer au disque Zirconium pour rayer le support.

Le ponçage va permettre d'améliorer l'adhérence en rendant la surface plus rugueuse, **cette étape est obligatoire.**

A noter que le ponçage devra être modéré, vous allez devoir abraser uniquement la couche supérieure de votre carrelage.

Aspirez toutes les poussières soigneusement.

Le support devra être parfaitement sec avant l'application de la peinture (attendre 48h minimum).

Humidité maxi dans le support : 5%

Il est indispensable de s'assurer que le support ne contient pas plus de 5% d'humidité afin d'éviter un éventuel cloquage de la peinture dans les semaines qui suivent l'application. La teneur d'humidité doit être mesurée à l'aide de notre hygromètre. Au-delà de 5% la peinture risque de présenter un bullage dans les jours ou semaines suivant la remise en eau.

MISE EN OEUVRE

Couche Primaire:

Appliquez une couche de **primaire époxy ARCAPRIMER 100** à raison de 200 g / m²

Séchage 6-12h avant recouvrement, **ne pas attendre plus de 48h.**

Préparation de la peinture piscine

Bien homogénéiser avec un agitateur électrique. Pour l'emploi du conditionnement de 20 kg, il y a lieu de prévoir une ré-homogénéisation durant l'application.

Verser toujours la peinture dans un récipient adapté - Toujours travailler à partir d'un camion, auge, gamate et non pas à partir d'une flaque déposée sur la surface.

Application de la peinture piscine

Appliquer la 1ère couche de peinture.

Après 2 à 3 heures (**pas plus tard que 4 heures**), appliquer la 2ème couche de peinture.

Une 3ème couche de renfort pourra être appliquée en laissant un séchage de 2 à 3 heures (**pas plus de 4 heures**) de la 2ème couche de peinture.

Anti-Glissance

Ajoutez du corindon dans la dernière couche de peinture pour créer une antidérapance à raison de 10 à 20% du poids de la peinture nécessaire dans les zones circulables immergées, notamment tels que les escaliers.

RECOMMANDATIONS

Pour un résultat optimum, la température durant l'application et le séchage doit être incluse entre 5°C et 30°C. Les basses températures retardent le séchage alors que les hautes températures accélèrent le séchage.

Privilégier une application le matin (en dehors des rosées matinales) plutôt que le soir ou la fin d'après-midi car les supports ont accumulé la chaleur de la journée et sont trop chauds .

Un taux d'humidité élevé peut affecter la finition et sa qualité, nous recommandons de mesurer le taux d'humidité à l'aide d'un hygromètre et d'éviter d'appliquer si celui-ci dépasse 5%.

Ne pas jeter directement des galets de chlore sur le revêtement, utiliser des paniers diffuseur ou le panier des skimmers.

PROTECTION

Aucune protection n'est nécessaire pour cette peinture.

SÉCHAGE

La remise en eau des piscines doit intervenir au minimum après un séchage d'au moins 7 jours, à 20°C et 50% HR. Pendant ce laps de temps, nous vous conseillons d'éviter tout contact avec l'eau, des pollutions ou des graisses, qui pourraient altérer le coloris et l'aspect final de la peinture.

ENTRETIEN

Ne pas jeter des galets de chlore directement dans l'eau de la piscine, utilisez des paniers diffuseurs ou les skimmers.

Aucune condition spécifique sur l'entretien du revêtement.

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

CONSOMMATION

0,150 à 0,200 kg/m² par couche soit une moyenne de 0.30 Kg/m² pour les 2 couches

Application en 2 couches minimum.

Avec ou sans incorporation de CORINDON BLANC, pour assurer la résistance à la glissance nécessaire, dans les zones circulables immergées, notamment.

CONSERVATION

Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré.

Les produits doivent rester dans leur emballage d'origine non ouverts, portant le nom du fabricant, la désignation du produit, le numéro de lot et les étiquettes de précaution d'application.

Dans ces conditions, la qualité du produit est garantie en emballage d'origine pendant 12 mois