

JOINT FLEX - SOUPLE ET LARGE - 3 À 30MM

JOINTS POUVRE SPÉCIAUX

Joint de carrelage flex



DESTINATIONS

Sol et mur / intérieur - extérieur

REVETEMENTS :

Sur tous types de carreaux et plaquettes de parement.

SUPPORTS :

- support neuf (mortier, béton, ciment...)
- ancien rigide (carrelage, ragréage P3...)
- anciens déformables (parquet, dalles semi-rigides...)
- extrêmes (sol chauffant, PRE, façades...)

AVANTAGES

- Idéal pour grands carreaux
- Résiste aux déformations du support
- Sans retrait : ne creuse pas, ne fissure pas

MISE EN OEUVRE

PREPARATION :

L'emplacement des joints doit être sec et exempt de traces de colle ou de ciment afin d'obtenir une bonne adhérence, un séchage complet et une couleur de joint homogène.

MELANGE :

Dans un récipient propre, verser l'eau claire puis la poudre :

Joint anthracite : 0.85 à 0.95 L d'eau pour 5 kg de poudre

Autres coloris : 0.9 à 1 L d'eau pour 5 kg de poudre

Mélanger à l'aide d'un malaxeur électrique ou manuellement à la truelle jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

Temps d'utilisation du mélange : 2 h environ*

APPLICATION :

Déposer puis étaler le joint dans le sens de la diagonale des carreaux avec une raclette. Veiller au bon remplissage des joints et enlever l'excédent de produit.

Lissage des joints et nettoyage :

Lorsque le joint n'est plus adhérent, nettoyer et lisser le joint à l'aide d'une éponge essorée. Le nettoyage se fait en diagonale du joint.

Après 2 h environ*, le joint est sec en surface : enlever les traces restantes sur les carreaux avec un chiffon sec 24h après,

le joint peut être nettoyé à l'eau claire.

SECHAGE COMPLET ET OUVERTURE A LA MARCHÉ : 24h après*.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.

Afin d'obtenir une couleur homogène, prendre des produits issus de la même date de fabrication.

Pour le jointoiment de marbre naturel et de pierres naturelles effectuer une essai préalable de tachabilité.

*à + 23°C et 50 % d'humidité.

NETTOYAGE

Après 2h00 environ, le joint est sec en surface : enlever les traces restantes sur les carreaux avec un chiffon sec.

CONSOMMATION

Dimension des carreaux	10 x 10 cm	30 x 30 cm	60 x 60 cm
largeur du joint : 3 mm	1 kg / m ²	0,5 kg / m ²	0,2 kg / m ²
largeur du joint : 10 mm	3,5 kg / m ²	1,2 kg / m ²	0,6 kg / m ²
largeur du joint : 15 mm	5,5 kg / m ²	1,8 kg / m ²	0,9 kg / m ²
largeur du joint : 30 mm	10 kg / m ²	5 kg / m ²	2 kg / m ²

CONSERVATION

18 mois à partir de la date de fabrication : en emballage d'origine, fermé et entreposé au sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30604154	Sac papier - Coloris chocolat 5 kg	4	3549212470227
30604155	Sac papier - Coloris anthracite 5 kg	4	3549212470234
30604162	Sac papier - Coloris blanc 25 kg	1	3549212470258
30604169	Sac papier - Coloris gris ciment 25 kg	1	3549212470289
30604170	Sac papier - Coloris gris argent 5 kg	4	3549212470296
30604171	Sac papier - Coloris blanc 5 kg	4	3549212470302
30604172	Sac papier - Coloris ton pierre 5 kg	4	3549212470319
30604173	Sac papier - Coloris gris ciment 5 kg	4	3549212470326

SECURITE



Pour plus de détails, consulter la
fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

