



PLANIDECO PRIM



DESCRIPTION

Impression nourrissante.

CLASSIFICATION

AFNOR, Famille I classe 4a (NF T 36-005).

DOMAINE D'EMPLOI

- Intérieur et extérieur.
- Boiseries.
- Surfaces murales.

SUBJECTILES

- Bois et dérivés, plâtre, enduit projeté de plâtre enrobé de carton, ciment et béton (sec et carbonaté), anciennes peintures fortement usées, anciens fonds réparés.
- Plâtre extérieur dit « type parisien ».

QUALITES DOMINANTES

- Isole et consolide les fonds absorbants.
- Opacifiant.
- Garnissant.
- Impression sur plâtre extérieur avant mise en œuvre d'un système de peinture ou d'imperméabilité.

CARACTERISTIQUES

Liant	Résine alkyde.
Pigment	Dioxyde de titane rutile.
Solvant	Hydrocarbures aliphatiques.
Extrait sec en poids	79 % ± 2.
Extrait sec en volume	60 % ± 3.
Point d'éclair	+ 36°C.
Masse volumique	1,47 ± 0,05 g/cm ³ à 20°C.
Epaisseur du film sec	En moyenne 50 micromètres.
Conformité aux spécifications	- Etiquetage environnemental : *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Réflexion spéculaire	Inférieure à 3 GU à 60° après 7 jours de séchage.
C.O.V.	Valeur limite EU pour ce produit (cat. A/g) : 350 g/l (2010) - ce produit contient au maximum 345 g/l

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Conditionnements	15 l – 5 l.
Conservation	2 ans en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des très fortes températures.
Aspect en boîte	Peinture semi-fluide.
Aspect du produit sec	Mat.
Teinte	Blanc.
Outils	Brosse, rouleau anti-goutte ou polyamide texturé 12 mm, airless (buse 017-021 – pression : 150 bar).
Nettoyage des outils	LEVIS BRUSH CLEANER.
Rendement en surface	10 à 12 m ² /l.
Temps de séchage à 23°C et 50 % H.R.	Hors poussière : 2 heures - Sec : 6-8 heures – Recouvrable : 24 heures.
Précaution	Bien remuer le produit avant l'emploi.
Sécurité	Voir la fiche de sécurité et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements disponibles et obtention de la fiche de sécurité par internet www.quickfds.com , (fournisseur AKZO NOBEL COATINGS).

RECONNAISSANCE DES FONDS ET TRAVAUX PREPARATOIRES

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les prescriptions de la norme NF P 74-201 (référence DTU 59-1), ou NF P 84-404 (référence DTU 42-1) pour les façades en mortier de plâtre « type parisien ».

Plâtre et dérivés : dépoussiérer, égrener, reboucher. Si le plâtre est très lisse et dur, poncer pour rendre rugueux.

Sur bois intérieur : brosser, dépoussiérer, dégraisser et poncer les surfaces rugueuses.

Anciennes peintures : lessiver, dépolir les surfaces le nécessitant, rincer, sécher, éliminer les parties de faible adhérence, reboucher si besoin. Eliminer les anciens badigeons par lavage à l'eau.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

MISE EN ŒUVRE

Aspect	Primaire	Finition
Mat	PLANIDECO PRIM	PLANICRYL [⊕] MAT ou PLANITEX
Mat satiné		PLANICRYL [⊕] SATIN ou PLANITEX SATIN
Semi brillant		PLANICRYL [⊕] DEMI BRILLANT
<ul style="list-style-type: none"> Sur plâtre extérieur dit « type parisien », se reporter à la fiche technique de notre finition d'imperméabilité LEVISCRYL IMPER MAT. 		
CONSEILS UTILES		
<ul style="list-style-type: none"> Il est possible d'enduire au SICOUVRAN sur PLANIDECO PRIM. Les travaux d'enduisage seront plus ou moins importants selon le degré de soin que l'on désire obtenir. Ne jamais appliquer PLANIDECO PRIM sur support humide et insuffisamment carbonaté. En extérieur, sur bois, remplacer PLANIDECO PRIM par LEVIS PRIMER BOIS. Pour la pose d'autres revêtements, nous consulter. 		

La présence notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sur fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.