



Et je transforme mon quotidien !

## EXTREME MURS PLAFONDS BOISERIES VELOURS



10L



5L




2,5L

### PROPRIÉTÉS

Cette peinture velours haute qualité combine les avantages du mat et du satin : lessivable, elle atténue les imperfections et limite les traces de reprise. Ultra-couvrante, elle s'applique sur les murs, plafonds et boiseries et offre une finition parfaite, même sur boiseries. Son aspect soyeux et chaleureux confère aux pièces un aspect moderne et tendance.

### CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :  
Valeur limite UE (cat. A/a) : 30 g/L (2010).  
Ce produit contient moins de 10g/L COV.



- **Supports** : Murs, plafonds et boiseries, exempt de plastifiant
- **Destination** : Intérieur
- **Outils** : Rouleau 10 mm pour un effet lissé, rouleau 12 mm pour un effet poché

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	MÉTHODE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine		Copolymères synthétiques
Sec au toucher	T 20°C	1 heure
Aspect		Velours
Recouvrable	T 20°C	6h
Brillance	Angle 60°	6%
Dilution		Eau
Rendement	NF 30 073	10 m <sup>2</sup> /L

Date : 2016 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7A2

### PRÉPARATION

Les supports à peindre doivent être en bon état, propres, sains et secs. La qualité du résultat final dépend de la préparation des fonds.

- **Éliminer** les parties non adhérentes ou les badigeons par tout moyen approprié.
- **Poncer les imperfections.**
- **Dépolir** les anciennes peintures (Glycéro ou acrylique), brillantes ou satinées, à l'aide d'un abrasif pour un meilleur accrochage.
- **Lessiver** les surfaces trop encrassées - rincer abondamment - laisser sécher.
- **Reboucher** les micro fissures avec un enduit de lissage et les trous avec un enduit de rebouchage.
- **Traiter** préalablement les métaux ferreux avec un antirouille.
- **Appliquer** la sous-couche universelle RIPOLIN sur les supports non peints, poreux, absorbants ou légèrement farinants.

### APPLICATION

Bien remuer avant utilisation avec une spatule plate. La peinture est prête à l'emploi. Charger généreusement le rouleau, appliquer une seule couche pure puis lisser toujours dans le même sens. Appliquer régulièrement sans tirer, ni croiser, pour obtenir une épaisseur constante et homogène.

La température idéale se situe entre 15°C et 25°C, hors courant d'air.

### RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer :

- par une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C et une hygrométrie supérieure à 65%.
- sur support chaud, sur support humide, sur un support farinant, sur ancien revêtement fragile, directement sur support pulvérulent sans traitement préalable, sur papier peint ou fibres de verre sans effectuer un test préalable de bonne tenue.
- en surcharge (surtout à l'horizontale), le temps de séchage serait considérablement augmenté et le produit resterait poisseux.

Ne pas utiliser de « petit vinyl » en guise de sous-couche.

Éventuellement, sur fond contrasté, il est possible d'appliquer une seconde couche après 6 h.

Retirer les bandes de masquage immédiatement après application.

Bien ventiler les pièces après application.

Peut être teintée en machine au comptoir couleur de votre magasin ou à l'aide de colorants universels à raison de 3% maximum.

Il est conseillé d'attendre 3 semaines pour lessiver la peinture, soit le temps de séchage complet du film de peinture.

### NETTOYAGE

- **Taches** : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau.
- **Outils** : dès la fin de l'application, enlever l'excès de peinture puis laver à l'eau savonneuse tiède et rincer à l'eau froide.

### SÉCURITÉ

Peut être conservé 12 mois après ouverture. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site [quickfds.fr](http://quickfds.fr). Le service consommateur est à votre écoute au 03 22 35 38 89, sur [service.technique@ppg.com](mailto:service.technique@ppg.com) ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

