



Et je transforme mon quotidien !

SOUS-COUCHE PLÂTRE



12L



5L

PROPRIÉTÉS

La sous-couche plaques de plâtre et enduit plâtre nourrit et bloque les fonds. Microporeuse et très pénétrante, elle renforce l'adhérence, l'opacité et la tenue dans le temps des peintures de finition. Idéale également avant encollage de revêtements muraux, elle facilite le décollage ultérieur des papiers peints, permettant ainsi d'éviter d'altérer le support.

CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :
Valeur limite UE (cat. A/g) : 30g/l (2010).
Ce produit contient de 1g/l.



- **Supports** : Plâtre, plaques de plâtre cartonnées & dérivés (hors hydrofuge)
- **Destination** : Intérieur
- **Outils** : Rouleau à fibres 8 à 12 mm, pinceau spécial acrylique.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	MÉTHODE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine		Acrylique modifiée
Sec au toucher	T 20°C	30 minutes
Aspect		Mat
Recouvrable	T 20°C	6 heures
Brillance	Angle 60°	Inférieur à 5%
Dilution		Prêt à l'emploi / eau
Rendement	NF 30 073	10 m ² /L

Date : 2014 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7B2

PRÉPARATION

- Les fonds doivent être sains, secs à cœur, propres et parfaitement dépoussiérés.
- **S'assurer** de l'absence de moisissures dans les supports et appliquer si nécessaire un traitement adapté au préalable.
 - **Éliminer** les parties non adhérentes par tout moyen approprié.
 - **Éliminer** toutes traces de taches grasses.
 - **Reboucher** les griffures avec un enduit de lissage, les trous avec un enduit de bouchage, les fissures avec un mastic approprié et bien laisser sécher.

APPLICATION

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

Bien mélanger avec une spatule plate, avant et pendant l'application. Appliquer régulièrement, croiser pour obtenir une épaisseur constante et homogène.
La température idéale se situe entre 18 °C et 23 °C, hors courant d'air.

RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer :

- par une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C et une hygrométrie supérieure à 65%.
 - **sur support chaud, sur support humide, sur un support farinant, sur ancien revêtement fragile, directement sur support pulvérulent sans traitement préalable, sur papier peint ou fibres de verre** sans effectuer un test préalable de bonne tenue.
- Retirer** les bandes de masquage immédiatement après application.
Bien ventiler les pièces après application.

NETTOYAGE

- **Taches** : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau.
- **Outils** : dès la fin de l'application, enlever l'excès de produit avec la spatule plate puis laver à l'eau savonneuse tiède et rincer à l'eau froide.

SÉCURITÉ

Peut être conservé 12 mois après ouverture. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au **03 22 35 38 89**, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

