

weberklin extérieur

Protecteur de sols extérieurs

DOMAINE D'UTILISATION

- hydrofuge, oléofuge, anti-taches pour sol extérieur
- protège les enduits de sol des altérations extérieures (pluie, salissures grasses, huiles) et du trafic intensif en sol industriel ext./int.

SUPPORTS

- mortiers de sols à base de liants hydrauliques pouvant être laissés nus en intérieur, uniquement en sol industriel, et pour tous sols extérieurs
- dalle béton
- granit, pavés

Se référer au paragraphe Préparation des supports.

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer sur sols humides
- ne pas recouvrir par un mortier colle ou une peinture de sol
- **weberklin extérieur** n'est pas destiné à assurer la protection des enduits de sols décoratifs intérieurs

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité, pour un emploi sûr de ce produit, sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- délai de séchage : 1 à 4 heures
- **weberklin extérieur** devient incolore au séchage
- délai de séchage complet : 24 heures
- délai d'efficacité optimale : 7 jours

Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

PERFORMANCES

- classe d'émission dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+



5 l

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

weberfloor 4630

weberniv lex 2

+ PRODUITS

- ✓ Protège contre l'eau, les taches, l'huile
- ✓ Effet durable
- ✓ Invisible : ne modifie pas l'aspect des mortiers de sols colorés
- ✓ Résiste au gel et aux UV, ne jaunit pas

RECOMMANDATIONS

- ne pas diluer ou mélanger avec un autre produit
- toujours s'équiper de sur-chaussures avant la mise en oeuvre
- verser **weberklin extérieur** dans une auge, plutôt que directement sur le sol, pour une bonne imprégnation du rouleau microfibre
- éliminer les flaques après application de **weberklin extérieur**
- nettoyer les taches de produit gras ou coloré aussi vite que possible
- nettoyer les salissures à l'eau claire ou avec un détergent à pH neutre
- nettoyer les outils à l'eau avant séchage
- l'application d'une protection au sol ne dispense pas de l'entretien quotidien des locaux
- lorsque l'effet perlant de la protection s'atténue, appliquer une nouvelle couche d'entretien

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être parfaitement secs, durs, rigides et propres
- dépoussiérer par aspiration soignée
- enlever les taches du support à l'aide d'un décapant ou d'un nettoyeur haute pression
- l'enduit de sol doit être coulé depuis 48 à 72 heures minimum, sans traces d'humidité résiduelle, selon les conditions de séchage

APPLICATION

1

- bien agiter avant l'emploi
- verser **weberklin extérieur** dans une auge ou pulvériser le produit au sol
- appliquer en 1 seule couche (ou deux couches «mouillé sur mouillé», selon la porosité du support) le **weberklin extérieur** jusqu'à saturation du support à l'aide d'un rouleau microfibre
- égaliser la charge, éliminer tout excédent avant séchage
- laisser sécher de 1 à 4 heures

INFOS PRATIQUES

Unité de vente (produit)

jerrican en plastique de 5 l (palette filmée complète de 32 cartons contenant 4 jerricans, soit 640 l)

Conservation

2 ans à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Couleur (pour les produits sans nuancier) : translucide

Outillage

rouleau microfibre 8-12 mm, pulvérisateur

Consommation

- 200 à 300 ml/m² environ

Composition

copolymère acrylique en phase aqueuse

Densité liquide : 1

pH : 5,5 ± 1

Saint-Gobain Weber France
2/4 rue Marco Polo
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»

Retrouvez-nous sur



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
+33 (0)1 45 13 45 20

Date de parution : 16/12/2022
www.fr.weber

