

weberdeko mat

Revêtement organo-minéral pour la décoration des façades



DOMAINE D'UTILISATION

- revêtement organo-minéral pour les façades neuves ou anciennes et murs des maisons, bâtiments collectifs, tertiaires et industriels

SUPPORTS

extérieurs

- béton banché, ragréé avec **webermur lisse**, **webermur fin**, **webermur épais**, **webermur pâte F²** (ou **webermur pâte G**), **webermur prêt** ou **webermur G'lisse**
- maçonneries d'éléments conformes à la norme NF P 10-202/DTU 20-1, revêtues d'un enduit à base de mortier de liants hydrauliques conforme à la norme NF P 15-201/DTU 26-1 ou de l'enduit **weberdur L** (sauf sur béton cellulaire)
- enduit à base de liants hydrauliques ou organiques en phase aqueuse, en bon état d'adhérence
- peinture organique en phase aqueuse et/ou Pliolite®
- procédé d'Isolation Thermique par l'Extérieur avec enduit mince sur isolant à rénover (cas n°1, cahier CSTB n°2468 de février 1991 publié par le CSTB)

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer :
 - sur supports présentant un taux d'humidité supérieur à 5 %
 - à l'extérieur, sur des surfaces dont la pente ne serait pas suffisante pour favoriser l'évacuation naturelle de l'eau, ou sujettes à l'encrassement rapide ou aux remontées capillaires
 - sur anciens revêtements d'imperméabilité

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- séchage à +20 °C : de 8 à 48 heures selon les conditions atmosphériques

Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

4 l, 10 l

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

weber durcisseur surface

+ PRODUITS

- ✓ Un aspect minéral mat
- ✓ revêtement organo-minéral siloxane
- ✓ Des teintes lumineuses et profondes
- ✓ Laisse respirer les maçonneries anciennes
- ✓ Limite l'encrassement et le développement de salissures végétales

PERFORMANCES

- classification selon XP T 34-722: D2
- classification selon NF T 36-005 : Famille I classe 10c
- classification selon EN 1062-1 : G3 E3 S1 V1 W3 A0 C0

Ces valeurs sont des ordres de grandeur d'essais en laboratoire sur enduit durci.

Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en oeuvre

RECOMMANDATIONS

- choisir la teinte **weberdeko mat** dans le nuancier des enduits organiques **weber** (252 teintes)
- 144 teintes de ce nuancier sont en cohérence avec le nuancier des enduits minéraux **weber**. Des écarts sont néanmoins inévitables sur chantier
- pour des teintes cohérentes avec des enduits minéraux **weber** en finition talochée : nous consulter

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être stables, propres, plans, sains et secs
- sur plaques en fibrociment et autres supports très poreux, poudreux ou friables : après dépoussiérage, appliquer **weber durcisseur surface** à la brosse ou au rouleau
- laisser sécher

CONDITIONS D'APPLICATION

de +5°C à +30°C

- ne pas appliquer en plein soleil ou sous la pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures

APPLICATION

1

- appliquer au rouleau laine une 1ère couche de **weberdeko mat** dilué avec 10-15 % d'eau de façon à uniformiser la teinte et le pouvoir d'absorption du support
- laisser sécher

2

- après séchage de la 1ère couche (de 6 à 24 heures selon les conditions atmosphériques), appliquer une 2ème couche de **weberdeko mat** non diluée

3

- nettoyer les outils à l'eau avant séchage
- se reporter à la norme NF P 74-201/DTU 59-1

INFOS PRATIQUES

Unité de vente (produit)

seau en plastique de 10 l (palette filmée de 22 seaux, soit 352 kg), seau en plastique de 4 l (palette filmée de 36 seaux, soit 230 kg)

Conservation

18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Couleur (pour les produits sans nuancier) : 252 couleurs dont 35 teintes disponibles avec la technologie Ultime Color. Consulter le nuancier

Outillage

rouleau laine, brosse

Consommation

- consommation moyenne totale pour les 2 couches : de 0,25 à 0,5 l/m² (400 à 600 g/m²) en fonction du support

Composition

résines siloxanes (>40 %) et acryliques en dispersion, charges minérales, pigments spéciaux et minéraux

Densité : 1.6

Extrait sec

Documents de référence

NF T 36-005 (famille 1, classe 10 C)	
NF FD T 30-808	OK
NF DTU 59-1	OK
NF EN 1062-1	OK
Cahier CSTB n°2468 de février 1991 cas n°1	