

weberjoint pâte

Joint fin prêt à l'emploi pour mur et plan de travail



DOMAINE D'UTILISATION

- réalisation de joints minces de carrelage en murs intérieurs et plans de travail
- rénovation de joints de carrelage existants en faible épaisseur (1 mm minimum)

SUPPORTS

- murs intérieurs
- plans de travail

Se référer au paragraphe Préparation des supports.

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas utiliser dans des locaux autres que des locaux d'habitation ou de bureaux

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- délai de séchage complet : 12 heures
- délai d'utilisation des locaux : 24 heures

Ces temps sont donnés à +20 °C, ils sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.

- largeur de joint de 1 à 3 mm

IDENTIFICATION

Composition : résines acryliques en dispersion, sables, adjuvants spécifiques

PERFORMANCES

- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Cahier des Prescriptions Techniques concernés

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- avant remplissage, s'assurer que les espaces à jointoyer soient de profondeur régulière
- nettoyer par grattage si nécessaire
- cette opération vous garantira une bonne tenue du joint, un séchage et une couleur uniformes



5 kg

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

weberklin antitache
weberprim joint

+ PRODUITS

- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Application facile et finition lisse
- ✓ Rénovation des joints existants

CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES

- Ce produit bénéficie d'un éco-bonus du fait de sa nature - peintures ou enduits en phase aqueuse - et de l'absence de pictogramme de danger

CONDITIONS D'APPLICATION

de +5 °C à +35 °C

- ne pas appliquer en plein soleil ou sur des carreaux chauds

APPLICATION

1 Préparation pour joints neufs

joints neufs

- avant utilisation, remuer **weberjoint pâte** avec une truelle ou une spatule pour le rendre plus maniable et faciliter son application

2 Préparation rénovation de joints

rénovation de joints existants

- nettoyer soigneusement la surface des joints existants à l'aide d'un tampon abrasif
- dans le cas où l'épaisseur disponible est inférieure à 1 mm, creuser les joints existants sur une profondeur de 1 à 2 mm à l'aide d'un outil pointu
- enlever les résidus et dépoussiérer soigneusement (aspiration)
- appliquer **weberjoint pâte** comme pour un joint neuf

3 Application 1

- étaler **weberjoint pâte** et lisser en diagonale par rapport aux carreaux à l'aide d'une taloche à joints semelle caoutchouc dur (taloche à joints époxy idéalement) ou d'une raclette en caoutchouc
- veiller à remplir complètement les joints tout en laissant le moins de produit possible sur les carreaux

4 Application 2

- après 15 minutes environ (le joint n'est pas encore figé), nettoyer avec une éponge de carreleur humide mais non ruisselante, sans appuyer. Rincer fréquemment l'éponge utilisée
- le nettoyage est possible jusqu'à 45 minutes après application (temps variable en fonction des conditions d'application et du type de carreaux)

5 Application 3

- pour éliminer la laitance résiduelle passer l'éponge entourée d'un chiffon propre en diagonale
- cette laitance peut aussi être enlevée après séchage superficiel du joint (sec au toucher) à l'aide d'un chiffon sec ou d'un pad de nettoyage blanc

6 Entretien

- il est recommandé d'utiliser **weberklin antitache** pour faciliter l'entretien des surfaces sensibles aux taches (pierres naturelles, terre cuite...)

INFOS PRATIQUES

Unité de vente (produit)

seau de 5 kg (palette filmée complète de 72 seaux, soit 360 kg)

Conservation

1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité, du gel et des fortes chaleurs

Couleur : blanc pur

Outillage

kit de jointoiment, taloche, éponge de nettoyage, taloche à joints semelle caoutchouc, raclette, pad de nettoyage blanc, tampon abrasif

Consommation

- 0,1 à 0,5 kg/m² suivant le format, l'épaisseur des carreaux et la largeur du joint

Largeur du joint en mm	Format des carreaux en cm			
	10 x 10	10 x 24	15 x 15	25 x 33
2	0,4	0,4	0,3	0,2

Accessoires

Saint-Gobain Weber France
2/4 rue Marco Polo
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»

Retrouvez-nous sur



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
+33 (0)1 45 13 45 20

Date de parution : 15/01/2024
www.fr.weber

