

plâtre fin de Paris

Plâtre fin de Paris pour tous travaux en intérieur

DOMAINE D'UTILISATION

- plâtre fin pour montage de briques creuses et petits scellements muraux.
- idéal pour tout travaux en intérieur nécessitant une résistance mécanique élevée.

SUPPORTS

- plâtre, briques, béton cellulaire, blocs de béton aggloméré

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas respirer les poussières.
- en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- conserver hors de portée des enfants.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- durée pratique d'utilisation: 5 à 10 minutes
- temps de prise: 30 minutes environ

IDENTIFICATION

Composition

PERFORMANCES

- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011: A+
- réaction au feu: A1
- résistance à la compression à sec: 14 MPa
- résistance à la flexion: 5 MPa

RECOMMANDATIONS

- afin de préserver le produit entre chaque utilisation, les sacs ouverts ou en partie utilisés doivent être rabattus et fermés avec soin
- nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être sains, propres, cohésifs, dépoussiérés et exempts de laitance ou de graisse.
- avant emploi, traiter avec un produit adapté en cas de remontée d'humidité

CONDITIONS D'APPLICATION

de +5 °C à +30 °C



4 kg

+ PRODUITS

- ✓ **Prise et séchage rapide**
- ✓ **Multi-fonction: petits scellements muraux, réparations rapides**
- ✓ **Multi-support: plâtre, béton cellulaire, briques...**

APPLICATION

1

dosage en eau

- 70%, soit 2,8 l d'eau par sac de 4 kg

2

mise en oeuvre

- gâcher **plâtre fin de Paris** avec de l'eau propre dans une auge dépourvue de toute salissure
- ajouter la poudre en pluie régulière en respectant le dosage d'eau préconisé
- veiller à bien mélanger le produit durant 1 à 2 minutes environ jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux
- ajuster la consistance en fonction de l'application souhaitée

INFOS PRATIQUES

Unité de vente (produit)

sac de 4 kg

Conservation

18 mois, à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

Couleur : blanc

Outillage

auge, truelle, lame à enduire

Consommation

environ 1,5 kg/m²/mm d'épaisseur

Saint-Gobain Weber France
2/4 rue Marco Polo
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»

Retrouvez-nous sur



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
+33 (0)1 45 13 45 20

Date de parution : 31/01/2025
www.fr.weber

