

CIMENT PROMPT VICAT®

ciment prompt pour scellement à prise rapide en milieux humides

DOMAINE D'UTILISATION

- confection de mortiers à prise rapide
- pâte : pour tous scellements urgents de petites tailles
- mortier : pour tous scellements, réparations, rebouchage, collages et colmatage
- imperméable: adapté aux milieux humides.

SUPPORTS

- éléments de maçonnerie : briques, pierres, ciments

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer sur un support en plâtre.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- durée pratique d'utilisation : 1 à 5 minutes.
- temps de prise du mortier : de 1 à 5 minutes

Température	10°C	20°C	30°C
Temps de prise	4 minutes	2 minutes	1 minute

IDENTIFICATION

Composition

ciment prompt

PERFORMANCES

résistances en compression du mortier :

Durée	1 jour	7 jours	28 jours
Valeur	15 Mpa	23 Mpa	32 Mpa

Ces valeurs sont des ordres de grandeur d'essais en laboratoire.

Elles peuvent être sensiblement modifiées par les conditions de mise en oeuvre.

RECOMMANDATIONS

- ne pas appliquer sous la pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures ainsi que lors de très forte exposition au soleil ou au vent.
- nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage



5 kg

+ PRODUITS

- ✓ Ciment à prise rapide
- ✓ Pour scellements, réparations, calages et colmatages
- ✓ Idéal en milieux humides ou immergés

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être sains, propres, cohésifs, dépoussiérés et exempts de laitance ou de graisse.
- humidifier le support avant application sans qu'il soit ruisselant.

CONDITIONS D'APPLICATION

de +5 °C à +30 °C

INFOS PRATIQUES

Unité de vente (produit)

sac de 5 kg

Conservation

12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

Couleur (pour les produits sans nuancier) : ocre clair

Consommation

les consommations varient selon le type de scellement, pouvant être courants ou fortement sollicités :

	Mortier sur ouvrages courants	Mortier sur ouvrages fortement sollicités
Ciment	1 volume	2 volumes
Sable	1 volume	1 volume
Eau	0,3 à 0,5 volume	3/4 volume

Saint-Gobain Weber France
2/4 rue Marco Polo
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»

Retrouvez-nous sur



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
+33 (0)1 45 13 45 20

Date de parution : 16/12/2022
www.fr.weber

