



## les + produit

- + 2 en 1 : garnit et finit
- + Application manuelle ou au rouleau
- + Rattrape les supports irréguliers jusqu'à 5 mm
- + Finition soignée
- + Facile à appliquer : excellente glisse
- + Applicable frais dans le frais
- + Ponçage facile
- + Blanc

### Application Rouleau

**Rapidité**  
**Confort**  
**Simplicité**



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



## L Lissage pâte

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

#### Définition

Enduit de finition et de dégrossissage en pâte

#### Destination

Intérieur

- Rattrape et lisse en forte et fine épaisseur

Application manuelle



Application rouleau



Utilisation



intérieur

Épaisseur d'application



5 mm

Temps d'utilisation



illimité

Prêt à l'emploi

Prêt à peindre



\*à 1 mm d'épaisseur

### MISE EN ŒUVRE

**DILUTION** ..... Prêt à l'emploi

#### APPLICATION

**Conditions** ..... Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C ou supérieure à + 35°C, et hygrométrie supérieure à 70 % H.R.

**Outils** ..... Lisseuse, lame à enduire.

**Nettoyage du matériel** ..... À l'eau avant séchage complet. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte agréé. Ne pas éliminer dans l'environnement.

**EPAISSEUR D'APPLICATION** ..... 5 mm

**CONSOMMATION MOYENNE** ..... 1 kg/m<sup>2</sup>

(selon la rugosité des fonds)

**SUPPORTS** ..... Béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, plâtre et dérivés, plaque de plâtre cartonnée, ancienne peinture, ancienne gouttelette, toile de verre.

*Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux.*

**RECOUVREMENT** ..... Impression, peinture, revêtements muraux légers.



## L Lissage pâte

### RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

<b>COMPOSANTS</b> .....	Enduit en phase aqueuse à base de polymères, charges minérales, additifs.
<b>DENSITÉ</b> .....	1,7 ± 0,1
<b>pH</b> .....	9,4 ± 0,5
<b>COULEUR</b> .....	Blanc
<b>TEMPS D'UTILISATION A 20°C</b> .....	Illimité
<b>TEMPS D'ATTENTE AVANT RECOUVREMENT</b> .....	Environ 4 h à 1 mm d'épaisseur. <i>Le temps de séchage peut varier en fonction de l'hygrométrie et de la température ambiante.</i>
<b>CLASSIFICATION</b> .....	NF T 36-005 - Famille III, classe 2
<b>NORME</b> .....	NF EN 16566
<b>C.O.V.</b> .....	< 1 g/l (pae)

#### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ .....



Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter le contact direct du produit avec la peau et les yeux. En cas de contacts prolongés, il est recommandé de porter des gants de protection. Fiche de données de sécurité disponible sur [www.beissier.fr](http://www.beissier.fr) ou sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

**CONDITIONNEMENT** ..... Seau 15 kg et 7 kg

**CONSERVATION** ..... 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30°C), du soleil et de l'humidité. Bien refermer après usage. Conserver dans son emballage d'origine.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit.

Date d'émission : Juillet 2022

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

# Beissier

L'excellence qui s'applique

Siège social | Commercial | Usine - F-77760 La Chapelle-la-Reine - Fax +33 (0)1 60 39 61 13

**Service clients : +33 (0)1 60 39 61 10**