



les + produit

- + Préparation facile
- + Toute épaisseur
- + Sans retrait
- + Ponçage facile
- + Blanc
- + Fin



Enduit de peinture - NF 446
www.ecolabels.fr



R

Rebouchage

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Définition

Enduit de rebouchage en poudre

Destination

Intérieur

- Rebouchage de trous et fissures
- Lissage partiel

Application manuelle



Utilisation



Épaisseur d'application



Temps d'utilisation



Dilution



Prêt à peindre



MISE EN ŒUVRE

DILUTION 50 % - Soit 0,50 litre d'eau pour 1 kg de poudre

PREPARATION Verser progressivement la poudre dans l'eau en agitant jusqu'à obtention d'une pâte homogène.

APPLICATION

Conditions Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C ou supérieure à + 35°C, et hygrométrie supérieure à 70 % H.R.

Outils Lisseuse, lame à enduire, couteau de peintre.

Nettoyage du matériel À l'eau avant séchage complet. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte agréé. Ne pas éliminer dans l'environnement.

ÉPAISSEUR D'APPLICATION Toute épaisseur

CONSOMMATION MOYENNE 1 kg de poudre comble 1 volume de 1 litre (selon la rugosité des fonds)

SUPPORTS Béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, brique, plâtre et dérivé, plaque de plâtre cartonnée, ancienne peinture.

Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux.

RECOUVREMENT Impression, peinture, revêtements muraux légers.



R Rebouchage

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

COMPOSANTS	Enduit en poudre à base de plâtre, liant organique, charges minérales, additifs.
pH	7 ± 0,5
COULEUR	Blanc
TEMPS D'UTILISATION A 20°C	Environ 35 minutes
TEMPS D'ATTENTE AVANT RECOUVREMENT	Environ 12 h à 2,5 cm d'épaisseur. <i>Le temps de séchage peut varier en fonction de l'hygrométrie et de la température ambiante.</i>
CLASSIFICATION	NF T 36-005 - Famille III, classe 3
NORME	NF EN 16566 NF ENVIRONNEMENT : Enduits de peinture - NF 446 Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès d'AFNOR Certification 11 rue de Pressensé 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex ou sur www.ecolabels.fr
C.O.V.	< 0,5 g/l (pae)
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	 <p>Utiliser dans une zone bien ventilée. Éviter le contact direct du produit avec la peau et les yeux. En cas de contacts prolongés, il est recommandé de porter des gants de protection. Ne pas respirer les poussières. Fiche de données de sécurité disponible sur www.beissier.fr ou sur www.quickfds.com</p>
CONDITIONNEMENT	Sac 15 kg et 5 kg
CONSERVATION	12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30°C), du soleil et de l'humidité. Bien refermer après usage. Conserver dans son emballage d'origine.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit.

Date d'émission : Mars 2017

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.