



Expert de l'étanchéité depuis 1957

RUBSON SA Sanitaire

Mastic silicone de type acétique contenant des agents antifongiques puissants



DESTINATIONS

- Rubson SA est particulièrement destiné pour assurer la jonction et l'étanchéité entre éléments soumis au ruissellement direct de l'eau.
- Joints d'étanchéité des douches, baignoires, éviers, lavabos et liaisons pare douches
- Joints d'étanchéité d'orifice d'écoulement d'eau (siphon, bonde, ...)
- Joints de raccordement entre carrelage et murs, sols et meubles encastrés de cuisine ou salle de bain (mélaminé, postformé...)
- Joints de finition des panneaux de cloison (salles climatiques, ...)
- **Sur supports** : Tous matériaux non poreux, vitrifiés : émail ou tôle émaillée, céramique, verre, grès, faïence, porcelaine

BÉNÉFICES

- Joint d'étanchéité | Résiste aux moisissures grâce aux agents antifongiques, et aux détergents
- No Cutter System | Nouveau bouchon et canule prédécoupée jusqu'à 33% plus rapide.
- Excellente élasticité & multi-matériaux | Ce mastic conserve une grande souplesse après application et adhère parfaitement à la plupart des matériaux : émail, tôle émaillée, céramique, verre, grès, faïence, porcelaine...
- Ne jaunit pas | Maintient sa couleur d'origine.
- Recyclable | Adopter le nouveau geste de recyclage en déroulant l'étui en carton

CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc & Translucide
Formation de peau	Environ 10 minutes
Type de mastic	Mastic silicone acétique anti-moisissures
Temps de séchage	Cordon de 5 mm en 48h
Densité (ISO 2811-1)	Environ 1
Dureté Shore A (ISO 868)	Environ 20
Perte de volume après séchage (ISO 10563)	Environ 5%
Allongement à la rupture (ISO 8339-A)	Environ 400%
Reprise élastique (ISO 8339-A)	Environ 90%
Température d'application	+5°C à +40°C

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022



Expert de l'étanchéité depuis 1957

Température de service	-50°C à +150°C
Nettoyage des outils	Immédiatement au chiffon sec
Consommation (joint de 5mm)	Environ 11 mètres
Conditionnement	280 ml
Marquage CE	DoP 0585

MISE EN OEUVRE



Expert de l'étanchéité depuis 1957

Préparation des supports

- Éliminer l'ancien joint : utilisez l'enlève-joints Rubson pour retirer totalement l'ancien joint.
- Les supports doivent être propres, secs, dégraissés et dépoussiérés.
- Dégraisser les surfaces non poreuses ou vitrifiées à l'alcool. Poncer les bois et autres matériaux poreux avec un abrasif.
- Dépoussiérer et appliquer, si nécessaire, un primaire ou une peinture laquée.
- Pour les joints de largeur et/ou profondeur supérieures à 10 mm, mettre en place un fond de joint en matériau imputrescible.
- Pour une finition parfaite, disposer un adhésif de masquage de part et d'autre du joint, puis le retirer aussitôt après lissage.

Préparer la cartouche

- Dévisser simplement le bouchon de la cartouche, puis visser fermement la canule sur l'embout.
- Grâce au No Cutter System, pas besoin de cutter : la canule est prédécoupée et prête à l'emploi.
- Sa largeur est conçue pour correspondre à la majorité des joints courants.

Application

- Insérer la cartouche dans le pistolet manuel ou pneumatique.
- Presser jusqu'à entendre le "Pop", puis continuer à presser en appliquant un cordon régulier.
- Le joint doit être continu, sans bulle d'air, et suivre les lèvres du support sans déborder.

Lissage du joint

- Enlever l'excédent de mastic et lisser le joint avec un outil adapté (ex. Rubson Cutter Lisseur).
- Rebouchez la canule avec le bouchon pour prolonger la conservation jusqu'à 6 semaines.
- Nettoyez immédiatement les outils et la canule avec un chiffon sec.

Recyclage

- Pour recycler l'emballage carton, commencer par retirer la bague en plastique située en bas de la cartouche.
- Déchirer le carton à partir de la base et dérouler en suivant le trait.
- Placer la bague en plastique et l'emballage carton dans la poubelle de recyclage.
- Déposer la poche aluminium et le bouchon dans les déchets ménagers.

Temps de prise :

- Lissage : 7 min. maximum après application
- Recouvrable peinture : ne peut être peint
- Séchage à cœur : 48 h env. pour une section de joint de 5 mm

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce produit est réservé aux professionnels.

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022



Expert de l'étanchéité depuis 1957

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire



Expert de l'étanchéité depuis 1957

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE
Base Product Local Name
Mise à jour : Novembre 2022